

FIX2000 rivestimento oleodinamico per calcestruzzo e pavimenti

Scheda tecnica



5l / Articolo n.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)

5l / Articolo n.013202000 / EAN 4002175123818 (marrone rossastro)

Rivestimento protettivo resistente all'olio combustibile con certificato di collaudo dell'autorità edilizia per i depositi interni di olio combustibile e i pozzetti in calcestruzzo e cemento. Ideale anche come rivestimento durevole per superfici in calcestruzzo e pavimenti in massetto in locali caldaia e cantine. È di colore bianco opaco e isola le macchie di acqua, fuliggine e nicotina. Superficie liscia e verniciabile in sole 2 ore. Non è adatto come rivestimento per parcheggi e per superfici esposte permanentemente all'umidità.

- qualità testata - numero di prova P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- altamente elastico
- a base di resina sintetica
- diluibile in acqua
- disponibile in 2 colori: grigio e rosso-marrone

Area di applicazione

Rivestimento speciale resistente all'olio combustibile per calcestruzzo, massetti, depositi di olio combustibile e gocciolatoi interni. Altamente elastico, a base di resina sintetica.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, solido e privo di agenti distaccanti (polvere, olio per casseforme, ecc.). Rimuovere la vecchia pittura e l'intonaco incoerente. Riparare crepe e buchi con lo stucco per esterni baufan.

Elaborazione

Mescolare accuratamente prima dell'applicazione. Il materiale può essere verniciato, rullato e spruzzato. Istruzioni legali per la lavorazione per il rivestimento delle vaschette di raccolta dell'olio: 1. Per la mano di fondo, applicare Fix 2000 Oil barrier coating, colore grigio, diluito con acqua in un rapporto di 2:1 parti in volume. 2. Dopo un tempo di essiccazione di 12 ore, applicare una mano intermedia di Fix 2000 Oil barrier coating, colore rosso-marrone, non diluita. Dopo un tempo di asciugatura di 12 ore, applicare una mano intermedia di Fix 2000 Oil barrier coating, colore rosso-marrone, non diluito. 3. Dopo un ulteriore tempo di asciugatura di 12 ore, applicare la mano finale di colore grigio, anch'essa non diluita. Per rendere ben visibile la struttura del rivestimento, le tre mani devono essere applicate sulle pareti a una distanza di circa 1 cm l'una dall'altra. Per l'intera struttura del rivestimento sono necessari 550 ml/m² di grigio (150 ml/m² per il primer diluito e 400 ml/m² per la mano di finitura) e 400 ml/m² di rosso-marrone, per un totale di 950 ml/m². Rivestimento del pavimento: applicare Fix 2000 oil barrier coating diluito con acqua in rapporto 2:1 in volume sul supporto non trattato come primer. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tempo di essiccazione: circa 8 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli. L'umidità relativa non deve superare il 70%.

Consumo

per il rivestimento a barriera d'olio ► da 300 a 400 ml/m² per il rivestimento di pavimenti ► da 150 a 200 ml/m² (per una sola mano)

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 24 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di applicazione: da +8 °C a +30 °C per materiale, aria circolante e supporto Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. attenzione! Durante la nebulizzazione si possono produrre gocce respirabili pericolose. Non inalare l'aerosol o la nebbia. Usare il filtro combinato A2/P2 quando si spruzza.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.