Stucco professionale per vetraio

Scheda tecnica

750g / Codice articolo 059803000 / EAN 4016818390680



Stucco per finestre di alta qualità per la sigillatura di vetri singoli in telai di legno e metallo. Il pratico barattolo rotondo garantisce una conservazione stabile e pulita.

- Stucco per finestre di alta qualità per vetri in conformità alla norma DIN 18545
- Colore beige

Area di applicazione

Stucco per finestre di alta qualità per la sigillatura di vetri singoli.

Preparazione

Le superfici di incollaggio devono essere asciutte, stabili e prive di agenti distaccanti (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere gli strati di vernice poco aderenti. Pretrattare le battute in legno con un fondo appropriato. Assicurarsi che le mani di fondo non contengano agenti distaccanti.

Elaborazione

Premere bene lo stucco per vetro PROFI nella battuta e lisciare la superficie con un coltello da stucco. Durante il tempo di asciugatura, è essenziale evitare che la condensa penetri nel letto di stucco. Poiché lo stucco necessita di ossigeno per indurire, le finestre doppie non devono essere montate subito dopo la vetratura. Dopo circa 4-6 settimane, rivestire lo stucco indurito con una vernice resistente agli agenti atmosferici. Le condizioni climatiche fredde o umide possono influire notevolmente sui tempi di asciugatura.

Immagazzinamento

Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce solare diretta. Si conserva in un contenitore chiuso per 12 mesi.

Note

Osservare le disposizioni della scheda tecnica BFS n. 23, della DIN 18361 e della DIN 18545. Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui non polimerizzati secondo il codice rifiuti n. EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.