

Roll-on 903

Scheda tecnica

/ Articolo n.032905208 / EAN 4016215105054



Stucco leggero pronto all'uso per interni, indicato per riparare e lisciare pareti e soffitti. Ideale per ricoprire mani di pittura a dispersione, tessuto di vetro, intonaci a base di resina sintetica, sottofondi minerali, cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco. Questo stucco morbido è molto facile da applicare, lisciare e modellare con la spugna e, una volta completamente asciutto, è perfettamente levigabile.

- facile da lisciare e allungabile fino a zero
- Ottime proprietà di levigatura
- senza solventi né plastificanti
- per finiture superficiali Q3-Q4 nell'edilizia a secco (ai sensi della scheda tecnica n. 2 del Gruppo industriale dei pannelli in gesso dell'Associazione federale dell'industria del gesso e dei pannelli da costruzione in gesso e. V.)
- per interni
- Conforme alla norma CE secondo la DIN EN 13963-2A

Area di applicazione

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Kunstharz-Leichtspachtelmasse zum Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Preparazione

Applicabile su sottofondi a dispersione non assorbenti, su superfici minerali (come intonaci a base di gesso, calce e cemento, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura e simili) nonché su pannelli in cartongesso, fibra di gesso, fibra di cemento e altri pannelli per costruzioni a secco. Il sottofondo deve essere asciutto, resistente e privo di agenti separanti (polvere, grasso e simili). I sottofondi fortemente assorbenti, sabbiosi e che sfarinano devono essere trattati con il primer profimur LF. Riempire i fori più profondi e le parti mancanti con uno stucco a base di gesso profimur. Per la stuccatura di pannelli in cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco, eseguire la stuccatura di fondo con profimur Super-Haftspachtel 945 o profimur Fill+Finish Spachtel 960.

Elaborazione

Applicare lo stucco con un rullo da pittura (a pelo medio), un'attrezzatura a spruzzo adeguata o una spatola e livellarlo. Spessore massimo di applicazione: 3 mm.

Applicazione a spruzzo:

Utilizzare esclusivamente spruzzatori airless omologati dal produttore per l'applicazione di stucchi spruzzabili (ad es. a partire da Graco Mark V, Wagner PS 3.39 o simili).

Pressione statica: 215 bar; pressione di esercizio: 160 – 180 bar; dimensione dell'ugello: 029 – 041; lunghezza del tubo flessibile: max. 15 m.

Lo stucco indurisce per essiccazione – il tempo di essiccazione dipende dallo spessore dello strato applicato, dalle caratteristiche del sottofondo e dalle condizioni ambientali. Effettuare le successive mani di verniciatura e gli incollaggi solo dopo la completa essiccazione della superficie stuccata.

Consumo

circa 1,4 kg per m² con uno spessore di applicazione di 1 mm. Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Non applicare a temperature dell'oggetto e ambientali inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Per le informazioni relative alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.profimur.de o all'indirizzo info@baufan.de.

Conseguire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC 08 04 10. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.