Spatola lisciante e stuccante 860

Scheda tecnica

/ Codice articolo 003201208 / EAN 4016215105078
/ Codice articolo 003207208 / EAN 4016215105108



Stucco a base di gesso per la levigatura su tutta la superficie, il riempimento di crepe, fughe e fori, nonché per la stuccatura di pannelli in cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco. Durante la stuccatura dei pannelli per costruzioni a secco è necessario utilizzare sempre nastri di copertura per fughe. Questo stucco fluido è facile da applicare e lisciare e indurisce anche in strati di maggiore spessore senza affossamenti o formazione di crepe. Non è adatta all'uso in aree soggette a spruzzi d'acqua diretti, come ad esempio locali umidi, docce, piscine, bagni termali, cucine industriali e simili, né per stuccature su vetro, plastica, legno, metallo e sottofondi a dispersione.

- per la levigatura completa di soffitti e pareti
- per riempire crepe e fori, inserire tasselli e modellare
- per la stuccatura di pannelli in cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco
- con metilcellulosa per un'adesione sicura
- per le classi di finitura Q1 - Q4 nell'edilizia a secco (ai sensi della scheda tecnica n. 2 del Gruppo industriale dei pannelli in gesso dell'Associazione federale dell'industria del gesso e dei pannelli da costruzione in gesso e.V.)
- 60 minuti di tempo di lavorazione
- per interni
- Conforme alla normativa CE secondo le norme DIN EN 13963-3B e DIN EN 13279-1 (stucco per superfici in gesso C7/20/2)

Area di applicazione

Stucco a base di gesso rinforzato con cellulosa per pareti e soffitti in ambienti interni.

Preparazione

Applicabile su tutti i sottofondi minerali (come intonaci a base di gesso, calce e cemento, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura e simili) nonché su pannelli in cartongesso, pannelli in fibra di gesso, pannelli in fibra di cemento e pannelli simili per costruzioni a secco. Il sottofondo deve essere asciutto, resistente e privo di agenti distaccanti (polvere, olio da casseforme e simili). Trattare preventivamente i sottofondi fortemente assorbenti, sabbiosi e che sfarinano con profimur Tiefengrund LF. Anche le superfici levigate e i bordi tagliati dei pannelli in cartongesso devono essere trattati con un primer per legare la polvere e ridurre l'assorbenza.

Elaborazione

Preparazione:
Versare 2 parti di stucco lisciante e riempitivo profimur in 1 parte di acqua fredda e pulita (ad es. 1 kg di polvere in 650 ml di acqua) e mescolare. Dopo 3 minuti, mescolare nuovamente e brevemente la stuccatura.

Applicazione:
Applicare la stuccatura preparata entro 60 minuti con una spatola o una spatola lisciante e livellarla a filo con la superficie. A seconda dello spessore dello strato applicato, delle condizioni ambientali e dell'umidità del cantiere, il tempo di essiccazione è di circa 24 ore; in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione può prolungarsi di conseguenza.

Consiglio pratico per la levigatura:
Una volta completamente asciutto (circa 24 ore – a seconda delle condizioni ambientali e dell'umidità di costruzione), le superfici stuccate possono essere facilmente levigate. Per ottenere risultati di levigatura ottimali, si consiglia di utilizzare una levigatrice a disco (grana dell'abrasivo 120 – 150) a velocità da bassa a media e con una pressione ridotta.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Lavori successivi:
Per evitare un'essiccazione irregolare delle mani successive in caso di stuccature localizzate, si consiglia di applicare una mano di fondo profimur Tiefengrund LF sulle zone ritoccate o sull'intera superficie.

Consumo
circa 1 kg di polvere per m² con uno spessore di applicazione di 1 mm.

Immagazzinamento
Conservare in un luogo al riparo dalla portata dei bambini, fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione, chiuderla bene.

Note
Non applicare se la temperatura del supporto e quella ambiente sono inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l’uso.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o all’indirizzo info@baufan.de.

Conseguire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 17 08 02. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.