Stucco a base di calce 904

Scheda tecnica

/ Codice articolo 026503208 / EAN 4016215105221



Stucco a base di calce pronto all'uso per sottofondi minerali in ambienti interni. Lo stucco a base di calce profimur si contraddistingue per l'elevata capacità di diffusione del vapore acqueo e svolge un'azione regolatrice dell'umidità e stabilizzante sul clima interno. Una volta completamente asciutte, le superfici stuccate possono essere levigate con estrema facilità.

- pronto per l'uso
- per substrati minerali
- Ottime proprietà di levigatura
- senza conservanti, solventi e plastificanti
- molto traspirante
- per interni

Area di applicazione

Stucco bianco pronto all'uso a base minerale per pareti e soffitti in ambienti interni.

Preparazione

Applicabile su tutti i supporti minerali (calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, pannelli in silicato di calcio, intonaci a base di calce e cemento, muratura, ecc.). Non adatto a supporti in gesso (intonaci di gesso, stucchi di gesso, pannelli in cartongesso), pavimenti, supporti a dispersione, vetro, metallo, plastica e legno. Il supporto deve essere asciutto, resistente, privo di polvere e grasso. Pretrattare i supporti fortemente assorbenti, sabbiosi e che sfarinano, nonché le superfici levigate, con un fissativo ai silicati.

Elaborazione

Mescolare bene lo stucco a calce profimur prima dell'uso (se possibile con un'impastatrice; è possibile aggiungere fino al 3% di acqua) e applicarlo con una spatola o una spatola lisciante, livellandolo a filo con la superficie. In caso di applicazione su tutta la superficie, lo spessore massimo dello strato è di 4 mm. Una volta completamente asciutto, lo stucco a base di calce profimur può essere facilmente levigato, se necessario (con grana 150 o superiore).

Applicazione a spruzzo:
Utilizzare esclusivamente spruzzatori airless omologati dal produttore per l'applicazione di stucchi spruzzabili. Pressione statica: 130 bar; dimensione dell'ugello: 551; lunghezza del tubo: max. 15 m.

Lo stucco indurisce per essiccazione – il tempo di essiccazione dipende dallo spessore dello strato applicato, dalle caratteristiche del sottofondo e dalle condizioni ambientali. Effettuare le successive mani di verniciatura e gli incollaggi solo dopo la completa essiccazione della superficie stuccata.

Consumo

circa 1,7 kg per m² con uno spessore di applicazione di 1 mm. Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sul supporto.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Note

Non applicare a temperature dell'oggetto e ambientali inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o all’indirizzo info@baufan.de.

Conferire al riciclaggio solo contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC 08 04 10. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.