

Riempitivo per fori e fessure ULTRA

Scheda tecnica

750g / Articolo n.101476 / EAN 4016215101476



Ideale per riparare, riempire e incollare rapidamente fori, crepe e piccole aree danneggiate. Questo livellante speciale a indurimento rapido convince per l'elevatissima forza adesiva e per la versatilità delle sue applicazioni in interni ed esterni. Pronto per l'uso dopo circa 30 minuti, aderisce in modo affidabile a substrati minerali, piastrelle e altre superfici non assorbenti e garantisce risultati di riparazione duraturi, puliti e professionali.

- Livellante universale per riparare, riempire e incollare
- a base di cemento bianco speciale
- Adesione estremamente forte anche su piastrelle smaltate
- Spessore dello strato 0-10 cm
- Polimerizzazione rapida dopo 30 minuti
- per interni ed esterni
- Basso contenuto di cromati secondo il Regolamento UE 1907/2006, Allegato XVII (47)

Area di applicazione

Stucco cementizio a presa rapida per fori e fessure all'interno e all'esterno, aderisce a molti substrati, comprese le piastrelle, anche come composto di riparazione e incollaggio.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, sano, pulito e privo di polvere e grasso. Pretrattare i supporti altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinanti con baufan Deep Primer LF. Pulire e sgrassare accuratamente le piastrelle e altri supporti non assorbenti.

Elaborazione

Miscelazione: versare 750 g di polvere in circa 300 ml di acqua fredda e pulita e mescolare energicamente fino a formare una massa omogenea. Se è necessaria una maggiore stabilità per l'applicazione, la quantità di acqua deve essere ridotta a 250 ml. Lavorazione: lavorare il composto livellante miscelato entro 30 minuti. Il materiale può essere utilizzato con una spatola per livellare fori/tagli fino a 10 cm di profondità in un unico strato. Gli strati successivi e l'incollaggio devono essere applicati solo dopo la completa asciugatura del materiale. A seconda dello spessore di applicazione, del substrato e della temperatura ambiente, il tempo di asciugatura è di circa 24 ore. Tempo di asciugatura: circa 5 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di asciugatura è corrispondentemente più lungo.

Consumo

per mm di spessore dell'applicazione → circa 1,0 kg/m²

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 48 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il substrato Osservare la scheda di sicurezza. Non applicare al di sotto di +5 °C per l'oggetto e la temperatura ambiente. Pulire gli attrezzi con acqua subito

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

dopo l'uso. Conservare l'imballaggio ben chiuso in un luogo fresco e asciutto. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale indurito possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Codice rifiuti n. EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Basso contenuto di cromati secondo il Regolamento UE 1907/2006, Allegato XVII (47). Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.