

Riempitivo per esterni

Scheda tecnica

1kg / Articolo n.101346 / EAN 4016215101346

5kg / Articolo n.101322 / EAN 4016215101322



Lo stucco di riparazione a base di cemento resistente agli agenti atmosferici e all'umidità è la soluzione affidabile per i substrati minerali all'interno e all'esterno. È ideale per riparare crepe, fori e rotture e convince per l'elevata adesione, la robusta resistenza e la lunga durata.

- Livellamento bianco modificato con resina sintetica
- per facciate e locali umidi
- per riempire e lisciare
- Resistente agli agenti atmosferici e all'umidità
- levigatura fine
- Basso contenuto di cromati secondo il Regolamento UE 1907/2006, Allegato XVII (47)

Area di applicazione

Per il livellamento di substrati irregolari, per il riempimento di crepe e fori in pareti e soffitti minerali in aree interne ed esterne.

Preparazione

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit bausan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Elaborazione

Versare lentamente lo stucco per esterni bausan in acqua limpida in un recipiente di miscelazione pulito, mescolando fino a ottenere un impasto pastoso e privo di grumi. Rapporto di miscelazione per 1,0 kg di bausan stucco per esterni: riempimento, cazzuola - circa 0,3 - 0,4 litri d'acqua. Dopo la miscelazione, lasciare maturare per circa 1 minuto e mescolare nuovamente. Il materiale preparato rimane lavorabile per circa 4 ore e non deve essere successivamente diluito. Applicare con spatola, cazzuola, ecc. in qualsiasi spessore. Pulire gli attrezzi con acqua pulita subito dopo l'uso. Non applicare le mani successive di vernice o di adesivo finché la superficie livellata non è completamente asciutta. Osservare le istruzioni dei produttori di vernici e adesivi per il pretrattamento dei supporti cementizi. Tempo di essiccazione: circa 12 ore per mm di spessore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione è proporzionalmente più lungo. Tempo aperto: circa 4 - 5 ore lavorabili

Consumo

per mm di spessore dello strato → circa 1,5kg/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 48 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per materiale, aria ambiente e substrato Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare l'inalazione di polvere. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/proteggere gli occhi. Non entrare negli occhi, sulla pelle o sugli indumenti. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare con cautela con acqua per alcuni minuti. Se possibile, rimuovere le lenti a contatto. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se è necessario un parere medico, tenere a portata di mano l'imballaggio o l'etichetta. Non immettere nelle

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. contiene: cemento Portland GISCODE ZP1 - a basso contenuto di cromati secondo TRGS 613

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.