

baufan®

Riempitivo multiuso

Scheda tecnica

500g / Articolo n.101056 / EAN 4016215101056
1kg / Articolo n.101070 / EAN 4016215101070



Stucco universale per il ritocco e la levigatura di sottofondi minerali (come intonaco, calcestruzzo e muratura), nonché di legno, pannelli truciolari, superfici verniciate e sottofondi simili in ambienti interni. Questo stucco malleabile è facile da applicare e, una volta asciutto, si leviga con estrema facilità.

- Livellamento fine per supporti minerali, legno e superfici verniciate
- senza solventi
- Facile da applicare e scorrevole
- Asciugatura rapida
- Facile da carteggiare
- verniciabile
- per interni

Area di applicazione

Stucco a grana fine per livellare piccole irregolarità su intonaco, calcestruzzo, cartongesso, legno e superfici verniciate.

Preparazione

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, resistente e uniformemente assorbente, nonché privo di polvere e grasso. Rimuovere dal sottofondo il materiale friabile, le vecchie carte da parati e le pitture che aderiscono male. Applicare una mano di fondo baufan Tiefgrund LF su sottofondi fortemente assorbenti, sabbiosi e che tendono a sfarinare.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con una spatola fino a uno spessore dello strato di 3 mm. Se è necessario uno strato più spesso, è possibile applicare un'altra mano con la spatola dopo che il primo strato si è asciugato completamente. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Una volta completamente asciutta, la superficie stuccata può essere levigata e verniciata con estrema facilità.

Tempo di essiccazione:

circa 1-2 ore per ogni mm di spessore dello strato in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, sottofondo moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà corrispondentemente più lungo.

Tonalizzazione:

Con concentrati di tonalizzazione universali.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Temperatura di applicazione:

da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l'aria circostante e il supporto

Lo stucco è pronto all'uso e non deve essere diluito con acqua.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Stato: 04.09.2026

Pagina 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Smaltimento:

Conseguire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento 08 04 10.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.