

Vernice protettiva

Scheda tecnica

750ml / Articolo n.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Articolo n.020326 / EAN 4016215020326

5l / Articolo n.020357 / EAN 4016215020357

10l / Articolo n.020401 / EAN 4016215020401



Vernice protettiva bianca altamente coprente con pellicola protettiva integrata a lungo termine che protegge in modo affidabile dalle infestazioni di funghi e muffe in ambienti interni. Ideale per cucine, bagni e altri ambienti umidi. La vernice convince per l'elevata opacità, la superficie resistente allo sfregamento e la finitura uniforme e opaca. Facile da applicare su supporti minerali, carta da parati e trucioli di legno, garantisce superfici murali sempre pulite, igieniche e curate.

- con conservazione del film per la protezione a lungo termine del film di vernice contro l'infestazione da muffa
- Ideale per cucine, bagni e ambienti umidi
- Alta opacità
- resistente all'abrasione
- Rapporto di contrasto classe 2 con una resa di 6 m²/l
- Resistenza all'abrasione a umido classe 2 secondo DIN EN 13300
- per interni

Area di applicazione

Pittura speciale bianca ad alto potere coprente e protezione filmica contro la muffa. Per superfici interne di pareti e soffitti, ideale per bagni e cucine.

Preparazione

Per supporti come calcestruzzo, muratura, livellanti, intonaci di cemento, gesso e calce, cartongesso e altri muri a secco, rivestimenti in emulsione ben aderenti, nonché carta da parati e rivestimenti murali in truciolato, tessuto di vetro e altri rivestimenti verniciabili. Pannelli per soffitti in polistirolo e superfici simili. Il supporto deve essere asciutto, pulito, sano e privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale sciolto, la vecchia carta da parati e le pitture poco aderenti. Applicare un fondo altamente assorbente, carteggiabile e sfarinante con baufan Deep Primer LF. Riparare crepe, buchi e irregolarità con un livellante baufan adatto. Le superfici già infestate da muffe devono essere pulite con baufan Mould Remover prima di applicare la prima mano.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con rullo, pennello, pennellessa, pennello piatto o un'apparecchiatura di spruzzatura adatta. Per una protezione ottimale del film sono necessarie due mani. Come fondo, la vernice può essere diluita con un massimo del 10% di acqua. Dopo l'essiccazione della prima mano, applicare la mano finale non diluita. Quando si rivestono aree più grandi, lavorare bagnato su bagnato per evitare accumuli. Può essere colorato con un massimo del 5% di vernice colorante e tintometrica o con un massimo dello 0,2% di concentrato tintometrico universale. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Note sull'applicazione a spruzzo airless: Angolo di spruzzo: 50° Ugello: 0,023 - 0,027 Pressione di spruzzo: 120 - 180 bar Tempo di essiccazione: circa 6 - 8 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli.

Consumo

Superfici lisce/grana fine dell'intonaco → a partire da 150 ml/m² Determinare l'esatta quantità di consumo effettuando una prova di verniciatura sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: non inferiore a +5 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto Non coprire le superfici da

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. attenzione! Durante la spruzzatura si possono produrre gocce respirabili pericolose. Non inalare l'aerosol o la nebbia. Utilizzare il filtro combinato A2/P2 durante la spruzzatura. Per i dati rilevanti per la sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o su info@baufan.de.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.