

Kalkių dažai 721

Techninės informacijos lapas

/ Prekės Nr.068503208 / EAN 4016215105276



Šios paruoštos naudoti kalkių dažai, kurių pagrindą sudaro baltojo kalcio hidroksidas, puikiai tinka gyvenamųjų ir ūkio patalpų vidaus apdailai. Jie pasižymi puikiu vandens garų pralaidumu, padeda išlaikyti subalansuotą patalpų klimatą ir žavi natūraliai matiniu paviršiumi. Atsparus plovimui sudėtis užtikrina ilgalaikį dažų sluoksnį ant mineralinių paviršių ir suteikia natūralų, sveiką gyvenamąją aplinką.

- mineralinis dažų sluoksnis, pagamintas iš baltojo kalcio hidrato
- Labai laidus vandens garams
- Didelis baltumas
- Natūralios savybės nuo pelėsių
- Be konservantų, tirpiklių ir minkštiklių
- vidaus patalpoms

Taikymo sritis

Balta kalkinė dažų danga gyvenamiesiems kambariams, miegamiesiems, virtuvei ir vonios kambariui: reguliuoja drėgmę, yra pralaidi dujoms ir idealiai tinka sveikam patalpų klimatui užtikrinti.

Paruošimas

Tinka naudoti ant mineralinių paviršių (pavyzdžiui, kalkinio ir cementinio tinko ir pan.), taip pat ant dažytų paviršių. Paviršius turi būti tvirtas, sausas, pakankamai tvirtas, atsparus šarmams, be dulkių ir riebalų. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius pagrindus, taip pat šlifuosius paviršius reikia gruntuoti silikato fiksatoriumi.

Apdorojimas

Prieš naudojant „profimur“ kalkinius dažus, juos gerai išmaišykite ir tepkite teptuku, šepečiu, voleliu arba tinkamu purkštuvu. Dažant vienu sluoksniu, naudokite neskiestus dažus. Dažant dviem sluoksniais, pirmąjį sluoksnį galima praskiesti ne daugiau kaip 5 % vandens. Džiūvimo laikas – ne mažiau kaip 8 valandos (priklausomai nuo aplinkos sąlygų).

Rekomendacijos purškiant „Airless“ būdu:

Prieš purškiant purkštuvu, praskieskite iki 10 % vandens ir be slėgio perkoškite per sieta (mašinos akies dydis 0,5 mm).

Purkštukas: 519-527; purškimo slėgis: 120-170 bar

Vartojimas

apytiksliai 150 ml/m² vienam dažymo sluoksniui – priklausomai nuo pagrindo ir dažymo būdo. Tikslią sunaudojamą kiekį reikia nustatyti atlikus bandomąjį dažymą ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų, vėsioje, bet neužšalancioje vietoje.

Pastabos

Apsaugokite paviršius, kurių dažyti nereikia (pvz., stiklą, medį ir pan.), nuo pusrų ir purškimo rūko. Nenaudokite, jei objekto ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo.

Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Skystus likučius šalinama pagal atliekų kodo numerį EWC 08 01 12. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.