„Fill+Finish“ glaistymo mentelė 960

Techninės informacijos lapas

/ Prekės kodas 032404208 / EAN 4016215105283
/ Prekės kodas 032407208 / EAN 4016215105290



Idealiai tinka visam paviršiui išlyginti, filigraninių ir surenkamųjų lubų siūlių užpildymui, įtrūkimų ir skylių užpildymui, taip pat gipso kartono, gipso pluošto, cemento pluošto ir panašių sausos statybos plokščių siūlių užpildymui. „profimur Fill+Finish“ glaistas išsiskiria puikiomis apdorojimo savybėmis ir puikiu šlifavimu. Glaistas praleidžia vandens garus ir sudaro optimalų pagrindą visiems tapetavimo ir dažymo darbams. Netinka naudoti vietose, kur gali patekti purslai, pvz., drėgnose patalpose, dušuose, baseinuose, druskos voniose, komercinėse didelėse virtuvėse ir pan., taip pat netinka glaistymui ant stiklo, plastiko, medžio, metalo ir dispersinių paviršių.

- gipso pagrindu
- puikios šlifavimo savybės
- lengvas ir be palikimų tepimas
- didelis stabilumas
- pluoštu sustiprintas
- paviršiaus kokybės klasėms Q1–Q4 sausos statybos srityje (pagal Vokietijos gipso ir gipso statybinių plokščių pramonės asociacijos (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) gipso plokščių pramonės grupės informacinį lapą Nr. 2)
- vidaus patalpoms
- 60 minučių apdorojimo laikas
- Atitinka CE reikalavimus pagal DIN EN 13963-4B ir DIN EN 13279-1 (gipso paviršiaus glaistas C7/20/2)

Taikymo sritis

Sintetinės dervos priedais praturtinta balta gipso glaistymo masė, pasižyminti puikiomis sukibimo savybėmis, skirta vidaus sienų ir lubų paviršiams.

Paruošimas

Tinka naudoti ant visų mineralinių paviršių (pavyzdžiui, tinkas, akmuo, betonas, akytojo betono, mūro ir pan.), taip pat ant gipso kartono, gipso pluošto, cemento pluošto ir panašių sausos statybos plokščių. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be atskyrimo medžiagų (dulkių, formavimo aliejaus ir pan.). Labai glotnų betoną, taip pat labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius pagrindus reikia iš anksto apdoroti „profimur“ giluminio gruntavimo priemone LF. Taip pat reikia gruntuoti šlifuotus paviršius ir gipso kartono plokščių pjovimo kraštus, kad būtų surištas dulkių sluoksnis ir sumažintas sugeriamumas. Nesugeriantį, lygų arba tankų pagrindą reikia iš anksto apdoroti kvarciniu gruntu (pvz., „profimur Betonkontakt 710“).

Apdorojimas

Paruošimas:
Į 1 dalį „profimur Fill+Finish“ glaisto įberkite 2 dalis šalto, švaraus vandens (pvz., 1 kg miltelių į 600 ml vandens) ir išmaišykite. Po 3 minučių glaistą dar kartą trumpai permaišykite.

Naudojimas:
Paruoštą glaistą reikia panaudoti per 60 minučių. Prireikus galima užtepti antrą glaisto sluoksnį „šlapias ant šlapio“ (iš karto po pirmojo sluoksnio sukietėjimo), nesusidarys susirangymai ar raukšlės. Priklausomai nuo užtepimo storio, aplinkos sąlygų ir statybinės drėgmės, džiūvimo laikas yra apie 24 valandas – esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo laikas gali atitinkamai pailgėti.

Praktinė patarimas dėl šlifavimo:

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Šlifuoti užteptus paviršius lengviausia per 4 dienas po apdorojimo. Norint pasiekti optimalius šlifavimo rezultatus, rekomenduojama naudoti diskinį šlifuoklį (grūdėtumas 150–180) esant lėtai arba vidutinei apsisukimų greičiui ir nedideliam spaudimui.

Tolesni darbai:
Siekiant išvengti nevienodo vėlesnių dažų sluoksnių džiūvimo, kai užtaisyti tik atskiri plotai, pataisytos vietos arba visas paviršius turėtų būti gruntuojami „profimur“ giluminio gruntavimo gruntu LF.

Vartojimas
Apie 1 kg miltelių vienam m², kai sluoksnio storis yra 1 mm.

Saugykla
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, vėsioje ir sausoje vietoje. Atidarytą pakuotę laikyti gerai uždarytą.

Pastabos
Nenaudokite, jei objekto ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu.

Saugos duomenis rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de arba adresu info@baufan.de.

Perdirbti tik visiškai ištuštintas pakuotes. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. EWC atliekų kodo Nr. 17 08 02. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar į dirvožemį.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.