Kalkių glaistas 904

Techninės informacijos lapas

/ Prekės kodas 026503208 / EAN 4016215105221



Paruoštas naudoti kalkinis glaistas, skirtas mineraliniams paviršiams vidaus patalpose. „profimur“ kalkinis glaistas pasižymi puikiu vandens garų difuzijos pralaidumu ir reguliuoja bei subalansuoja patalpų klimatą. Išdžiūvus, užteptos paviršius labai lengvai šlifuojasi.

- paruoštas naudoti
- mineraliniams substratams
- Labai geros šlifavimo savybės
- be konservantų, tirpiklių ir plastifikatorių
- labai gerai praleidžia orą
- vidaus patalpoms

Taikymo sritis

Paruošta naudoti, balta, mineralinė glaistymo masė, skirta vidaus patalpų sienų ir lubų paviršiams.

Paruošimas

Tinka naudoti ant visų mineralinių paviršių (betono, akytojo betono, kalcio silikato plokščių, kalkinio ir cementinio tinko, mūro ir pan.). Netinka gipso pagrindams (gipso tinkams, gipso glaistams, gipso kartono plokštėms), grindims, dispersiniams pagrindams, stiklui, metalui, plastikui ir medžiui. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Stipriai sugeriančius, smėliuojančius ir kreiduojančius pagrindus, taip pat šlifuotus paviršius, reikia iš anksto apdoroti silikato fiksatoriumi.

Apdorojimas

Prieš naudojimą „profimur“ kalkinį glaistą gerai išmaišykite (jei įmanoma, mechaniniu būdu; galima įpilti iki 3 % vandens) ir užtepkite mentele arba lyginimo mentele, išlygindami paviršių. Dengiant visą paviršių, maksimalus sluoksnio storis – 4 mm. Po visiško išdžiūvimo „profimur“ kalkinį glaistą, jei reikia, galima lengvai nušlifuoti (naudojant šlifavimo popierių nuo 150 grūdėtumo).

Dengimas purkštuvu:
Leidžiama naudoti tik „Airless“ purkštuvus, kuriuos įrangos gamintojas patvirtino purkštiniams glaistams dengti. Darbinis slėgis: 130 bar; purkštuko dydis: 551; žarnos ilgis: ne daugiau kaip 15 m.

Gruntuojamoji masė sukietėja džiūdama – džiūvimo laikas priklauso nuo užtepto sluoksnio storio, pagrindo savybių ir aplinkos sąlygų. Tolimesnius dažymo ir klijavimo darbus atlikite tik visiškai išdžiūvus gruntuotam paviršiui.

Vartojimas

apytiksliai 1,7 kg/m², kai sluoksnio storis yra 1 mm. Tikslią sunaudojamą kiekį reikia nustatyti atlikus bandomąjį dengimą ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų, vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos

Nenaudokite, jei objekto ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C arba aukštesnė nei +35 °C. Įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Su sauga susijusią informaciją rasite saugos duomenų lape. Aktualių saugos duomenų lapų galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de arba adresu info@baufan.de.

Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Neišdžiūvusius likučius šalinama pagal atliekų kodo numerį EWC 08 04 10. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.