

Klasikiniai latekso dažai

Techninės informacijos lapas

750ml / Prekės Nr.100219 / EAN 4016215100219

2,5l / Prekės Nr.100233 / EAN 4016215100233



Šie klasikiniai emulsiniai dažai idealiai tinka matinėms interjero dangoms ir žavi patikimu padengimu bei lengvu tepimu. Juos galima tepti tolygiai, jie greitai džiūsta ir užtikrina švarią, lygią sieninę tapybą. Puikiai tinka gyvenamosioms ir pagalbinėms patalpoms atnaujinti ir gaivinti.

- matinėms vidaus dangoms
- baltas nepermatomas
- Lengvas apdorojimas
- 2 klasės kontrasto santykis, kai išeiga 6 m²/l
- 3 atsparumo šlapio dilimui klasė pagal DIN EN 13300
- Matinio blizgesio lygis
- Be tirpiklių, minkštiklių ir miglą sukeliančių medžiagų
- purškiamas be oro

Taikymo sritis

Emulsiniai dažai vidaus sienų ir lubų paviršiams.

Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams (tokiems kaip betonai, mūros, išlyginamieji mišiniai, cementinis, gipsinis ir kalkinis tinkas), gipso kartono plokštėms ir kitoms gipso kartono plokštėms, tvirtai laikantiems emulsinių dažų sluoksniams, taip pat medžio drožlėms, stiklo audiniui ir kitiems dažomiems tapetams bei sienų dangoms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, stabilus, įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir blogai sukibusius dažus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyskite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Kaip gruntą dažus galima skiesti ne daugiau kaip 5 % vandens; kaip viršutinį sluoksnį dažykite neskiestus, kai pirmasis dažų sluoksnis išdžiūsta. Dengdami didesnius plotus, dirbkite "šlapias ant šlapio", kad išvengtumėte kaupimosi. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie 5 valandas; nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau. Tamsinimas : Naudojant ne daugiau kaip 10 % universalių tamsinimo koncentratų arba visiškai tonuotus ir tonuotus dažus. Pastabos apie purškimą beoriniu būdu Purškimo kampas: 50° Purškimas: 0,023-0,027 Purškimo slėgis: 120-180 barų.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 150 ml/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Nedengti dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudojant dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamųjų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.