

## Lateksiniai dažai &quot;Pure White

### Techninės informacijos lapas

750ml / Prekės Nr.100202 / EAN 4016215100202  
2,5l / Prekės Nr.100226 / EAN 4016215100226  
5l / Prekės Nr.100240 / EAN 4016215100240  
10l / Prekės Nr.100264 / EAN 4016215100264

Dilimui atsparūs, labai matiniai emulsiniai dažai, skirti naudoti viduje ir išorėje. Užtikrina puikią apsaugą ir ilgai išliekančią spalvą ant įvairių paviršių. Atsparūs atmosferos poveikiui, lengvai tepami ir išgauna tolygų matinį paviršių. Idealiai tinka gyvenamųjų ir lauko patalpų sienoms ir luboms, kurios yra intensyviai naudojamos.

### Taikymo sritis

Emulsiniai dažai, skirti vidaus ir išorės sienų ir lubų paviršiams. Idealiai tinka tekstūruotiems pagrindams, stiklo audiniams, tekstūruotiems ir reljefiniams tapetams.

### Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams (tokiems kaip betonai, mūras, išlyginamieji mišiniai, cementinis, gipsinis ir kalkinis tinkas), gipso kartono plokštėms ir kitoms gipso kartono plokštėms, tvirtai laikantiems emulsinių dažų sluoksniams, taip pat medžio drožlėms, stiklo audiniui ir kitiems dažomiems tapetams bei sienų dangoms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, stabilus, įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir blogai sukibusius dažus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Įtrūkimus, skylės ir nelygumus užtaisyskite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

### Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Kaip gruntą dažus galima skiesti ne daugiau kaip 5 % vandens, o kaip viršutinį sluoksnį - neskiestus, išdžiūvus pirmajam dažų sluoksniui. Dengdami didesnius plotus, dirbkite "šlapias ant šlapio", kad išvengtumėte kaupimosi. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 5 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms džiūvimo trukmė ilgesnė. Tamsinimas: naudojant ne daugiau kaip 10 % universalių tonavimo koncentratų arba viso tono ir tonavimo dažų. Pastabos dėl purškimo be oro: Purškimo kampas: 50° Purškimas: 0,023-0,027 Purškimo slėgis: 120-180 bar.

### Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 150 ml/m<sup>2</sup> Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

### Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

### Pastabos

Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Nedengti dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudojant dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

### Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.