# Molinis tinkuojamas tinkas

Techninės informacijos lapas

7kg / Prekės kodas 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Prekės kodas 066005008 / EAN 4016215108017




Šiltos baltos spalvos smulkios tekstūros tinkas, skirtas vidaus sienų ir lubų paviršiams. Skirta smulkios tekstūros dangoms ant mineralinių pagrindų (pavyzdžiui, molio, gipso, kalkių ir cemento tinkų, mūro ir betono), tvirtai prilipusių ir sugeriančių dispersinių bei mineralinių dažų dangų, taip pat gipso kartono ir kitų sausos statybos plokščių.Šis tinkas pasižymi puikiu vandens garų pralaidumu ir drėgmės reguliavimo savybėmis, todėl padeda palaikyti malonią patalpų mikroklimatą.

- smulki tinkavimo tekstūra (grūdėtumas 0,5 mm)
- lengvai dengiama voleliu arba teptuku
- labai pralaidus vandens garams ir reguliuojantis drėgmę
- labai pralaidus vandens garams ir reguliuojantis drėgmę
- Be konservantų, tirpiklių ir minkštiklių

## Taikymo sritis

Šiltos baltos spalvos vidaus dažai su smulkiu tinkavimo tekstūros paviršiumi.

## Paruošimas

Skirta mineraliniams paviršiams (pavyzdžiui, molio, gipso, kalkių ir cemento tinkams, mūrui ir betonui), tvirtai prilipusiems ir sugeriantiems dispersiniams bei mineraliniams dažų sluoksniams, taip pat gipso kartono ir kitoms sausos statybos plokštėms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Nuvalykite nuo pagrindo atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir prastai prilipusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius pagrindus iš anksto apdorokite „baufan“ silikato fiksatoriumi. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyti tinkamu „baufan“ glaistu.

## Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku arba plokščiu teptuku, tuo pačiu suteikdami norimą tekstūrą. Ant šviesių, lygaus paviršiaus pagrindų dažnai pakanka vieno sluoksnio. Tokiu atveju susidaro smulki tinkavimo tekstūra. Norint gauti ryškesnę tekstūrą, po to, kai pirmasis sluoksnis visiškai išdžius, užtepkite dar vieną sluoksnį. Antrą sluoksnį taip pat reikėtų užtepti ant labai tamsių arba nevienodų paviršių. Šiuo atveju pagrindinį sluoksnį galima praskiesti ne daugiau kaip 10 % vandens. Viršutinis sluoksnis užtepamas neskiestas, kai pirmasis sluoksnis visiškai išdžiūna. Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo.

Džiūvimo laikas:
maždaug 24 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Tolesni darbai:
Po visiško išdžiūvimo rekomenduojama užtepti baigiamąjį sluoksnį „baufan“ molio dažais.

Atspalvių pritaikymas:
Naudojant ne daugiau kaip 4 % universalių atspalvių koncentratų (tik „LW-Qxyd“ tipų).

## Vartojimas

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.



„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Užuomina:**
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

## Saugykla
Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

## Pastabos
Naudojimo temperatūra:
nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uždenkite paviršius, kuriuos nenorite dažyti. Dėl aukšto pH lygio venkite sąlyčio su akimis ir oda. Rekomenduojama dėvėti pirštines ir apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreiptis į gydytoją. Naudojimo ir džiūvimo metu užtikrinti gerą vėdinimą. Naudojant dažus, venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktuali saugos duomenų lapų versiją galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 1 g/l.

Šalinimas:
Perdirbti tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Skystus likučius šalinama pagal atliekų kodo numerį 08 01 12.

GISCODE dangoms: BSW10



„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Užuomina:**
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.