

## Lateksa krāsu klasika

Tehniskās informācijas lapa

750ml / Prece Nr.100219 / EAN 4016215100219

2,5l / Prece Nr.100233 / EAN 4016215100233

Šī klasiskā emulsijas krāsa ir ideāli piemērota matētiem iekštelpu pārklājumiem un pārsteidz ar uzticamu pārklājumu un vieglu uzklāšanu. To var uzklāt vienmērīgi, tā ātri nožūst un nodrošina tīru, gludu sienas gleznojumu. Ideāli piemērota dzīvojamo un saimniecības telpu renovācijai un atsvaidzināšanai.

### Piemērošanas joma

Emulsijas krāsa iekšējām sienu un griestu virsmām.

### Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatiem (piemēram, betonam, mūrējumam, izlīdzinošajiem materiāliem, cementa, ģipša un kaļķa apmetumam), ģipškartona un citām ģipškartona plāksnēm, cieši pieguļošiem emulsijas krāsu slāņiem, kā arī koka skaidām, stikla audumam un citām krāsojamām tapetēm un sienu segumiem. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabilai, absorbējošai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem vaļīgi materiāli, vecās tapetes un slikti pieguļošās krāsas. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētājus un krītotājus gruntskrāsojošus substrātus. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

### Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Kā gruntskrāsu krāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 5 % ūdens; kā virsējo kārtu uzklāt neatšķaidītu pēc tam, kad pirmā krāsas kārtā ir izžuvusi. Pārklājot lielākas platības, strādājiet slapjš uz slapja, lai izvairītos no uzkrāšanās. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana: ar ne vairāk kā 10 % universāliem tonēšanas koncentrātiem vai tonēšanas krāsu un tonēšanas krāsu. Piezīmes par bezgaisa smidzināšanu Smidzināšanas leņķis: 50° Sprausla: 0,023 - 0,027 Smidzināšanas spiediens: 120 - 180 bar

### Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m<sup>2</sup> Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

### Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

### Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Neielaiet aerosolu vai miglu. Izsmidzinot izmantot kombinēto A2/P2 filtru.

### Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu ipašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.