

# Lateksa krāsa Pure White

## Tehniskās informācijas lapa

750ml / Prece Nr.100202 / EAN 4016215100202  
2,5l / Prece Nr.100226 / EAN 4016215100226  
5l / Prece Nr.100240 / EAN 4016215100240  
10l / Prece Nr.100264 / EAN 4016215100264

Nodilumizturīga, ļoti necaurspīdīga emulsijas krāsa iekšdarbiem un ārdarbiem. Nodrošina lielisku aizsardzību un ilgnoturīgu krāsu uz dažādiem substrātiem. Tā ir izturīga pret laikapstākļiem, viegli uzklājama un nodrošina vienmērīgu, matētu apdari. Ideāli piemērota sienām un griestiem dzīvojamās un āra telpās, kas pakļautas intensīvai lietošanai.

### Piemērošanas joma

Emulsijas krāsa iekšējām un ārējām sienu un griestu virsmām. Ideāli piemērota tekstūrētiem substrātiem, stikla audumiem, kā arī tekstūrētām un reljefām tapetēm.

### Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatiem (piemēram, betonam, mūrējumam, izlīdzinošajiem materiāliem, cementa, ģipša un kaļķa apmetumam), ģipškartona un citām ģipškartona plāksnēm, cieši pieguļošiem emulsijas krāsu slāņiem, kā arī koka skaidām, stikla audumam un citām krāsojamām tapetēm un sienu segumiem. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabilai, absorbējošai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem vaļīgi materiāli, vecās tapetes un slikti pieguļošās krāsas. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētājus un krītotājus gruntskrāsojošus substrātus. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

### Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Kā gruntskrāsu krāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 5 % ūdens, kā virsējo kārtu var lietot neatšķaidītu pēc pirmās krāsas kārtas izžūšanas. Pārklājot lielākas platības, strādājiet slapjš uz slapja, lai izvairītos no uzkrāšanās. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana: ar ne vairāk kā 10 % universālo tonēšanas koncentrātu vai tonēšanas krāsu ar pilnu toni. Piezīmes par bezgaisa smidzināšanu: Smidzināšanas leņķis: 50° Sprausla: 0,023 - 0,027 Smidzināšanas spiediens: 120 - 180 bāri.

### Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m<sup>2</sup> Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

### Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

### Piezīmes

Lietošanas temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un pamatnei Neaizklāt krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskaņā ar gadījumu ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. piesardzība! Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Neielaiet aerosolu vai miglu. Izsmidzinot izmantot kombinēto A2/P2 filtru.

### Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.