Māla apmetums

Tehniskās informācijas lapa

7kg / Preces numurs 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Preces numurs 066005008 / EAN 4016215108017



Siltā balta smalkgraudaina apmetuma krāsa iekštelpu sienu un griestu virsmām. Paredzēts smalkas faktūras apmetuma slāņu veidošanai uz minerāliem pamatnes materiāliem (piemēram, māla, ģipša, kaļķa un cementa apmetuma, mūra un betona), stingri saķērušos un absorbējošos dispersijas un minerālo krāsu slāņiem, kā arī ģipškartona un citu sausās apdares plākšņu virsmām.Šis apmetums ir ļoti caurlaidīgs ūdens tvaikiem un regulē mitrumu, tādējādi veicinot patīkamu telpas mikroklimatu.

- smalkas apmetuma struktūras (graudu izmērs 0,5 mm)
- viegli uzklāt ar rullīti vai otu
- ar augstu ūdens tvaika caurlaidību un mitruma regulējošām īpašībām
- ar augstu ūdens tvaika caurlaidību un mitruma regulējošām īpašībām
- Nesatur konservantus, šķīdinātājus un plastifikatorus.

Piemērošanas joma

Siltā balta iekšējā krāsa ar smalku apmetuma faktūru.

Sagatavošana

Minerāliem pamatvirsmām (piemēram, māla, ģipša, kaļķa un cementa apmetumam, mūra un betona virsmām), stingri piestiprinātiem un absorbējošiem dispersijas un minerālkrāsu pārklājumiem, kā arī ģipškartona un citām sausās apdares plāksnēm. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. No pamatnes jānoņem neizturīgs materiāls, vecās tapetes un slikti piestiprinātas krāsas kārtas. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes iepriekš jāapstrādā ar „baufan“ silikāta fiksatīvu. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus jāizlīdzina ar piemērotu „baufan“ špakteli.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu vai platu otu, vienlaikus veidojot vēlamo faktūru. Uz gaišiem, vienmērīgiem pamatnes virsmām bieži vien pietiek ar vienu slāni. Šādā gadījumā izveidojas smalka apmetuma faktūra. Lai iegūtu izteiktāku faktūru, pēc pirmā slāņa pilnīgas nožūšanas uzklāj vēl vienu slāni. Arī uz ļoti tumšiem vai nevienmērīgiem pamatnes virsmām ir jāuzklāj otrais slānis. Šajā gadījumā pamatkrāsu drīkst atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % ūdens. Virskārtu uzklāj neatšķaidītu pēc pirmā slāņa pilnīgas izžūšanas. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

Žāvēšanās laiks:
aptuveni 24 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes virsmas materiāls); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Turpmākie darbi:
Pēc pilnīgas izžūšanas ieteicams veikt noslēdzošo krāsojumu ar „baufan“ māla krāsu.

Tonēšana:
Ar ne vairāk kā 4 % universālo tonēšanas koncentrātu (tikai LW-Qxyd tipiem).

Patēriņš

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Uzglabāšana

Uzglabājiet trauku cieši noslēgtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:
no +5 °C līdz +30 °C materiālam, gaisam un pamatnei

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Aizklāt virsmas, kuras nav paredzēts krāsot. Augstā pH līmeņa dēļ izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Ieteicams valkāt cimdus un aizsargbrilles (ne no stikla). Saskares gadījumā ar ādu noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Saskares gadījumā ar acīm nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un, ja nepieciešams, konsultējieties ar ārstu. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Izmantojot krāsu, jāizvairās no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Nenovadiet kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Šī produkta VOC saturs maks.: 1 g/l.

Atkritumu apglabāšana:
Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Šķidros atlikumus iznīciniet saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 08 01 12.

GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.