

Dzīvnieku novietnes krāsa

Tehniskās informācijas lapa

5l / Prece Nr.103241 / EAN 4016215103241

Videi nekaitīgs, minerāls pārklājums uz hidrātu kaļķu bāzes ar augstu kalcija saturu. Pēc izžūšanas tas rada notīrāmu virsmu, kas izceļas ar augstu baltuma indeksu un izcilu elpojamību.

Piemērošanas joma

Videi draudzīga klēts krāsa uz baltā kaļķu hidrāta bāzes. Antibakteriāla, pelējumu aizkavējoša, elpojoša un noturīga pret izsmērējumiem, kas nodrošina veselīgu iekštelpu klimatu.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatiem, piemēram, kaļķu un cementa apmetumiem, neapstrādātai koksnei un veciem, izturīgiem pārklājumiem iekšējās. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nebojātai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem negludie materiāli, piemēram, slikti pieguļošas krāsas kārtas. Ļoti uzsūcošus, slīpētus un krītainus pamatus iepriekš apstrādājiet ar baufan Silikātu fiksatoru. Ja rodas šaubas, uzklāt testa kārtu. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Parasti pietiek ar vienu neatšķaidītu kārtu. Ja nepieciešams, pēc izžūšanas var uzklāt otru kārtu. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar tīru ūdeni. baufan Stabila krāsa bez problēmām var tikt pārklāta ar to pašu materiālu. Pirms citu pārklājumu uzklāšanas Stabila krāsa vienmēr jānomazgā vai jānoslauka ar suku. Žūšanas laiks: aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks ir attiecīgi ilgāks. Tonēšana: līdz maks. 4 % ar universāliem tonēšanas koncentrātiem (LW oksīdu veidi). Piezīmes par izsmidzināšanu bez spiediena: stabilā krāsa vispirms bez spiediena jānosijā (0,5 mm acu izmērs) Mašīnas filtrs: 30 acu Izsmidzināšanas leņķis: 40°-50° Sprausla: 0,025 - 0,027 Izsmidzināšanas spiediens: 120 - 180 bāri.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Uzklāšanas temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un pamatnei Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskaņā ar gadījuma ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. piesardzība! Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Izsmidzinot lietot kombinēto filtru A2/P2. GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW40.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu ieteikumu vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.