

Super necaurspīdīga krāsa

Tehniskās informācijas lapa

2,5l / Prece Nr.020029 / EAN 4016215020029

5l / Prece Nr.020050 / EAN 4016215020050

10l / Prece Nr.020081 / EAN 4016215020081



Balta emulsijas krāsa ar lielisku slēpšanās spēju iekšējām sienu un griestu virsmām. Nodrošina vienmērīgu, matētu virsmu un augstu pārklājumu. Viegli uzklājama, ar labu saķeri un ideāli piemērota jauniem un renovējamiem pārklājumiem.

- Izcila meistariība
- Kontrasta attiecība H₁₀ 1. klase ar pārklājumu 6 m²/l
- Mitrā nodilumizturība R klase 3 saskaņā ar DIN EN 13300
- Spīduma līmenis: G4 matēts matēts
- Nesatur šķīdinātājus, plastifikatorus un miglošanas aktīvās vielas
- izsmidzināms bez gaisa

Piemērošanas joma

Balta emulsijas krāsa ar lielisku slēpšanās spēju iekšējām sienu un griestu virsmām.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatiem (piemēram, betonam, mūrējumam, izlīdzinošajiem materiāliem, cementam, ģipškartonam un kaļķa apmetumam), ģipškartonam un citām ģipškartona plāksnēm, cieši pieguļošiem emulsijas krāsu pārklājumiem, kā arī koka skaidām, stikla audumam un citām krāsojamām tapetēm un sienu segumiem. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nebojātai, neabsorbējošai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem vaļīgie materiāli, vecās tapetes un slikti pieguļošās krāsas. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētājus un krītotājus gruntskrāsojošus substrātus. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Kā gruntskrāsu krāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 5 % ūdens. Pēc pirmās krāsas kārtas izžūšanas uzklāt virsējo kārtu neatšķaidītu. Pārklājot lielākas platības, strādājiet slapjš uz slapja, lai izvairītos no uzkrāšanās. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana: ar ne vairāk kā 10 % universālo tonēšanas koncentrātu vai tonēšanas krāsu ar pilnu toni. Piezīmes par bezgaisa izsmidzināšanu: Izsmidzināšanas leņķis: 50° Sprausla: 0,023 - 0,027 Izsmidzināšanas spiediens: 120 - 180 bāri.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 125 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa kārtu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +25 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Neieļaut aerosolu vai miglu. Izsmidzinot izmantot kombinēto A2/P2 filtru.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.