

# Jumta un cokola krāsas

## Tehniskās informācijas lapa

51 / Prece Nr. / EAN

Ļoti necaurspīdīga un ļoti ekonomiska sintētiskā dispersijas krāsa ilgnoturīgiem, gaismas izturīgiem pārklājumiem. Piemērota apmetuma, mūra, šķiedru cementa jumtu, dakstiņu un vecu, nebojātu pārklājumu krāsošanai. Krāsa pārsteidz ar vienmērīgu plūstamību, labu saķeri un augstu noturību pret laikapstākļiem. Ideāli piemērota lietošanai iekšējās un ārpus telpām, un tā ir ideāli piemērota pastāvīgi labi koptām, krāsu ziņā noturīgām virsmām.

### Piemērošanas joma

Piemērots jumta dakstiņu, šķiedru cementa jumtu (piem., Eternit), apmetuma, betona, mūra un līdzīgu minerālu pamatņu pārklāšanai.

### Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Ja nepieciešams, notīriet virsmu. Izmantošana kā jumta krāsu: iepriekš apstrādājiet virsmu ar kvalitatīvu dziļi iesūcošu gruntskrāsu. Jumta un grīdlīstes krāsu uzklājiet tikai pēc tam, kad gruntskrāsa ir pilnīgi nožūlus (12-24 stundas atkarībā no apkārtējās temperatūras un mitruma). Izmantošana grīdlīstes krāsai: svarīgs priekšnoteikums krāsas noturībai ir tas, ka grīdlīstes ir aizsargātas pret mitrumu no zemes. Augsti absorbējošus un smilšainus pamatus gruntējiet ar kvalitatīvu gruntskrāsu.

### Apstrāde

Pirms lietošanas krāsu labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu vai izmantojot bezgaisa metodi. Krāsu var atšķaidīt ar aptuveni 5 % ūdens bāzes slānim. Pēc pirmās kārtas izžūšanas krāsu pēc vajadzības uzklāt vienu vai divas reizes neatšķaidītu.

### Patēriņš

1 litrs ir pietiekams apmēram 6 m<sup>2</sup> ar vienu kārtu - atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un struktūras.

### Uzglabāšana

Uzglabājiet trauku cieši noslēgtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

### Piezīmes

Lielākām platībām nodrošiniet, lai partijas būtu vienādas. Dažādas partijas sajauciet kopā. Nelietot zem + 5 °C substrāta un istabas temperatūrā. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Tukšās tvertnes nododiet tikai otrreizējai pārstrādei. ES GOS robežvērtība šim produktam: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). GOS saturs šajā produktā maksimāli: 1 g/l.

#### Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.