

Betonkontakt 710

Tehniskās informācijas lapa

/ Prece Nr.069404208 / EAN 4016215105009



Šis ūdens bāzes saķeres gruntskrāsa ir īpaši izstrādāta gludām, minerālām pamatnēm un nodrošina uzticamu saķeres uzlabojumu pirms turpmākajiem apmetuma un špaktelēšanas darbiem. Tā ir izturīga pret sārmiem, nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus, kā arī veido virsmu ar labu saķeri. Sarkanīgā krāsa ļauj viegli vizuāli pārbaudīt uzklājumu – ideāli piemērots betonam un līdzīgiem pamatnes materiāliem iekštelpās.

- Piesaistegrunts gludām minerālām virsmām
- augsta izturība pret sārmiem
- sarkanīga krāsa
- bez šķīdinātājiem
- iekštelpās

Piemērošanas joma

Piesaistes gruntskrāsa betonam, griestiem un minerālām virsmām iekštelpās: uzticami uzlabo saķeri ar gludām, vāji absorbējošām pamatnēm!

Sagatavošana

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln (Schalöl, Nachbehandlungsmittel u. ä.) sein. Feuchtigkeitsbelastung und durchschlagende Feuchtigkeit aus dem Untergrund sind auszuschließen. Nicht zu behandelnde Flächen abdecken, da Spritzer später schwer zu entfernen sind.

Apstrāde

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Patēriņš

aptuveni 250 g/m² uz vienu slāni – atkarībā no pamatnes. Precīzo uzklājamo daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Nelietot, ja objekta un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Ja viela nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar ūdeni. Strādājot ar izsmidzinātāju, neieelpojiet izsmidzināto miglu. Pēc lietošanas nekavējoties iztīriet darbarīkus ar ūdeni. Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidros atlikumus iznīcināt saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 01 12. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.