Kaļķkrāsa 721

Tehniskās informācijas lapa

/ Preces numurs 068503208 / EAN 4016215105276



Mazgāšanai izturīga iekšējā krāsa uz balta kaļķa hidrāta bāzes, paredzēta dzīvojamajām telpām un guļamistabām, kā arī virtuvei, vannas istabai un saimniecības telpām. Regulē mitrumu un līdzsvaro telpas mikroklimatu.

- ideāli piemērots visām dzīvojamām un saimniecības telpām
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- nesatur konservantus, šķīdinātājus un plastifikatorus
- ļoti labi elpojošs
- iekštelpās
- Izturība pret mitru berzi — R-klase 3
- Kontrasta koeficients H_{10}-2. klase ar iznākumu 6 m²/l

Piemērošanas joma

Lietošanai gatava, balta kaļķkrāsa visai dzīvojamajai un guļamistabai, virtuvei, vannas istabai un saimniecības telpām.

Sagatavošana

Piemērots minerāliem pamatnes materiāliem (piemēram, kaļķa un cementa apmetumam u. tml.), kā arī krāsotām virsmām. Pamatnei jābūt cietai, sausai, stabilai, izturīgai pret sārmiem, bez putekļiem un taukiem. Stipri absorbējošus, smilšainus un krītošus pamatnes, kā arī noslīpētas virsmas jāgruntē ar silikāta fiksatīvu.

Apstrāde

Pirms lietošanas „profimur“ kaļķkrāsu labi samaisiet un uzklājiet ar otu, suku, rullīti vai piemērotu smidzinātāju. Ja veicat vienu krāsošanas kārtu, krāsu lietojiet neatšķaidītu. Ja veicat divas krāsošanas kārtas, pirmo kārtu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 5 % ūdens. Žāvēšanās laiks vismaz 8 stundas (atkarībā no vides apstākļiem).

Ieteikumi lietošanai ar bezgaisa smidzinātāju:
Pirms uzklāšanas ar smidzinātāju atšķaidiet ar līdz 10 % ūdens un izsijā bez spiediena (smidzinātāja sieta izmērs 0,5 mm). Sprausla: 519 – 527; izsmidzināšanas spiediens: 120 – 170 bar

Patēriņš

aptuveni 150 ml/m² vienam slānim – atkarībā no pamatnes un uzklāšanas veida. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Aizsargājiet virsmas, kuras nav paredzēts krāsot (piemēram, stiklu, koksni utt.), no šļakatām un izsmidzinātā miglas. Nelietojiet, ja objekta un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgājiet ar ūdeni. Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Šķidros atlikumus izmetiet saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 01 12. Nedrīkst nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.