

Kaļķkrāsa 721

Tehniskās informācijas lapa

/ Prece Nr.068503208 / EAN 4016215105276



Šī lietošanai gatavā kaļķkrāsa uz balta kaļķa hidratā bāzes ir ideāli piemērota dzīvojamo un saimniecības telpu iekšējām. Tai piemīt augsta ūdens tvaika difūzijas spēja, tā veicina līdzsvarotu telpas mikroklimatu un pārlicina ar dabiski matētu virsmas izskatu. Mazgāšanai izturīgā formula nodrošina ilgstošu pārklājumu uz minerāliem pamatnes materiāliem un piedāvā dabisku, veselībai nekaitīgu sienu apdari.

- minerāla krāsa uz balta kaļķa hidratā bāzes
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- Augsta baltuma pakāpe
- Dabiskas īpašības pret pelējumu
- Nesatur konservantus, šķīdinātājus un plastifikatorus.
- iekšējām

Piemērošanas joma

Balta kaļķkrāsa dzīvojamām telpām, guļamistabām, virtuvei un vannas istabai: regulē mitrumu, ir difūzijas caurlaidīga un ideāli piemērota veselīgam iekšējai klimatam.

Sagatavošana

Piemērots minerāliem pamatnes materiāliem (piemēram, kaļķa un cementa apmetumam u. tml.), kā arī krāsotām virsmām. Pamatnei jābūt cietai, sausai, stabīlai, izturīgai pret sārmiem, bez putekļiem un taukiem. Stipri absorbējošus, smilšainus un krītošus pamatnes, kā arī noslīpētas virsmas jāgruntē ar silikāta fiksatīvu.

Apstrāde

Pirms lietošanas „profimur“ kaļķkrāsu labi samaisiet un uzklāiet ar otu, suku, rullīti vai piemērotu smidzinātāju. Ja veicat vienu krāsošanas kārtu, krāsu lietojiet neatšķaidītu. Ja veicat divas krāsošanas kārtas, pirmo kārtu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 5 % ūdens. Žāvēšanas laiks vismaz 8 stundas (atkarībā no vides apstākļiem).

Ieteikumi lietošanai ar bezgaisa smidzinātāju:

Pirms uzklāšanas ar smidzinātāju atšķaidiet ar līdz 10 % ūdens un izsiļā bez spiediena (smidzinātāja sieta izmērs 0,5 mm).

Sprausla: 519 – 527; izsmidzināšanas spiediens: 120 – 170 bar

Patēriņš

aptuveni 150 ml/m² vienam slānim – atkarībā no pamatnes un uzklāšanas veida. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Aizsargājiet virsmas, kuras nav paredzēts krāsot (piemēram, stiklu, koksni utt.), no šķakatām un izsmidzinātā miglas. Nelietojiet, ja objekta un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgājiet ar ūdeni. Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Šķidros atlikumus izmetiet saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 01 12. Nedrīkst nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.