Fill+Finish gatavs špakteļmasas 950

Tehniskās informācijas lapa

/ Preces numurs 032202208 / EAN 4016215105320
/ Preces numurs 032204208 / EAN 4016215105306



Lietošanai gatavs, balts universāls vieglais špakteļmasas maisījums iekštelpām. Apmetuma, betona, porainā betona un mūra izlīdināšanai, kā arī ģipškartona plākšņu pilnīgai špakteļošanai ar virsmas kvalitāti Q3–Q4. Ideāli piemērots arī iepriekš izlīdinātu ģipškartona plākšņu šuvju galīgajai apdarei ar virsmas kvalitāti Q2, kā arī ģipškartona plākšņu ar malu formām HRAK (Vario) un AK šuvju apdarei atbilstoši Q1, izmantojot šuvju pārklājuma lentes.

- gatavs lietošanai universāls viegls špaktelis
- viegla un elastīga apstrāde
- optimāla saķere ar pamatni
- Ļoti labas slīpēšanas īpašības
- nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus
- virsmu kvalitātes klasēm Q1–Q4 sausās apdares darbos (saskaņā ar Informatīvo lapu Nr. 2, ko izdevusi Ģipškartona plākšņu ražotāju nozares grupa Vācijas Ģipša un ģipškartona plākšņu ražotāju federācijā (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.))
- iekštelpās
- Atbilst CE prasībām saskaņā ar standartu DIN EN 13963-3A

Piemērošanas joma

Lietošanai gatavs, balts, universāls viegls špaktelis iekštelpu virsmām.

Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatnes materiāliem (piem., betons, ģipsis, kaļķa un cementa apmetums, ķieģeļi utt.), dispersijas krāsām, sintētiskās sveķu apmetumiem, kā arī ģipškartona, ģipša šķiedru, cementa šķiedru un līdzīgām sausās apdares plāksnēm saskaņā ar standartu EN 13963. Nelietot mitrās telpās.

Apstrāde

Pirms lietošanas „profimur Fill + Finish ready“ špakteli jāpārmaisī un jāuzklāj ar gludinātu lāpstiņu. Uzklāšanas biezums – ne vairāk kā 3 mm virsmu kvalitātes klasēs Q3–Q4, kā arī uzklājot uz visa virsmas laukuma.

Pēc izžūšanas špaktelētās virsmas ir ļoti viegli slīpējamas. Ja ir plānots virsmu tapezēt, pirms sienu apšuvuma līmēšanas ir nepieciešama gruntēšana ar „profimur Tiefengrund LF“.

Uzklāšana ar izsmidzinātāju:
Drīkst izmantot tikai bezgaisa (airless) smidzinātājus, kurus iekārtas ražotājs ir apstiprinājis smidzinātu špakteles masu apstrādei.
Stāvēšanas spiediens: 215 bar; darba spiediens: 160 – 180 bar; sprauslas izmērs: 029 – 041; šļūtenes garums: maks. 15 m.

Špakteļmasa sacietē, žūstot – žūšanas laiks ir atkarīgs no uzklātā slāņa biezuma, pamatnes stāvokļa un vides apstākļiem. Turpmākus krāsošanas darbus un līmēšanu drīkst veikt tikai pēc tam, kad špakteļotā virsma ir pilnībā izžuvusi.

Patēriņš

aptuveni 1,1 kg uz m² pie 1 mm slāņa biezuma. Precīzo patēriņa daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Piezīmes

Veicot ģipškartona plākšņu špaktelēšanu, jāievēro plākšņu ražotāja norādījumi par apstrādi. Veicot špaktelēšanu saskaņā ar Q1, ir jāieliek šuvju pārklājuma lenta. Nedrīkst apstrādāt, ja objekta un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darbarīkus nekavējoties pēc lietošanas jānotīra ar ūdeni.

Drošības informāciju lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de.

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausas materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Neizcietējušās atliekas jāutilizē saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 04 10. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.