Izlīdzinošais un pildīšanas špakteļlāpstiņa 860

Tehniskās informācijas lapa

/ Preces numurs 003201208 / EAN 4016215105078
/ Preces numurs 003207208 / EAN 4016215105108



Ģipša špaktelmasa virsmas izlīdzināšanai, plaisu, šuvju un caurumu aizpildīšanai, kā arī ģipškartona un citu sausās apdares plākšņu špaktelēšanai. Špaktelējot sausās apdares plāksnes, vienmēr jāizmanto šuvju pārklājuma lentes. Elastīgā špakteles masa ir viegli uzklājama un izlīdzināma, un sacietē arī lielākos slāņu biezumos, neveidojot iegrimumus vai plīsumus. Nav piemērota lietošanai vietās, kur ir tiešs saskarsmes risks ar ūdens šļakatām, piemēram, mitrās telpās, dušās, peldbaseinos, sālsūdens vannās, komerciāli izmantotās lielvirtuvēs un tamlīdzīgās vietās, kā arī špaktelēšanai uz stikla, plastmasas, koka, metāla un dispersijas pamatnēm.

- griestu un sienu izlīdzināšanai visā virsmā
- plaisu un caurumu aizpildīšanai, tapu ievietošanai un modelēšanai
- ģipškartona un citu sausās apdares plākšņu šuvju aizpildīšanai
- ar metilcelulozi, kas nodrošina drošu saķeri
- virsmu kvalitātes pakāpēm Q1–Q4 sausās apdares darbos (saskaņā ar informācijas lapu Nr. 2, ko izdevusi Ģipškartona plākšņu ražotāju nozares grupa Vācijas Ģipša un ģipškartona plākšņu ražotāju asociācijā (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.))
- 60 minūtes apstrādes laiks
- iekštelpās
- Atbilst CE prasībām saskaņā ar standartiem DIN EN 13963-3B un DIN EN 13279-1 (ģipša virsmas špaktele C7/20/2)

Piemērošanas joma

Celulozes pastiprināta ģipša špaktele sienu un griestu virsmām iekštelpās.

Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatnes materiāliem (piemēram, ģipša, kaļķa un cementa apmetumam, akmenim, betonam, porainajam betonam, mūrniecībai u. tml.), kā arī ģipškartona, ģipša šķiedru, cementa šķiedru un līdzīgām sausās apdares plāksnēm. Pamatnei jābūt sausai, stabilai un bez atdalīšanas līdzekļiem (putekļiem, veidņu eļļas utt.). Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes iepriekš jāapstrādā ar „profimur“ dziļgruntskrāsu LF. Arī noslīpētās virsmas un ģipškartona plākšņu griezuma malas ir jāgruntē, lai saistītu putekļus un samazinātu absorbcijas spēju.

Apstrāde

Sagatavošana:
2 daļas „profimur“ izlīdzinošā un pildošā špakteles pulvera ielieciet 1 daļā aukstā, tīrā ūdens (piem., 1 kg pulvera 650 ml ūdens) un samaisiet. Pēc 3 minūtēm špakteles masu vēlreiz īsi samaisiet.

Apstrāde:
Sagatavoto špakteles masu 60 minūšu laikā uzklājiet ar špakteli vai gludināmā lāpstiņu un izlīdziniet līdz ar virsmu. Atkarībā no uzklātā slāņa biezuma, vides apstākļiem un būvniecības mitruma žūšanas laiks ir aptuveni 24 stundas – nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks var attiecīgi pagarināties.

Praktisks padoms par slīpēšanu:
Pēc pilnīgas izžūšanas (aptuveni 24 stundas – atkarībā no vides apstākļiem un būvniecības mitruma) špaktelētās virsmas var viegli noslīpēt. Lai panāktu optimālus slīpēšanas rezultātus, ieteicams izmantot disku slīpmašīnu (slīpēšanas materiāla graudainība 120–150) ar lēnu līdz vidēju apgriezienu skaitu un nelielu spiedienu.

Turpmākie darbi:
Lai, veicot plankumu izlīdzināšanu, novērstu nākamā krāsas slāņa nevienmērīgu izžūšanu, izlabotās vietas vai arī visa virsma

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

jāgruntē ar „profimur“ dziļgrunti LF.

Patēriņš
aptuveni 1 kg pulvera uz m², ja uzklājuma biezums ir 1 mm.

Uzglabāšana
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā, vēsā un sausā vietā. Atvērtos iepakojumus glabāt labi noslēgtus.

Piezīmes
Nelietot, ja pamatnes un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni.

Informāciju par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de.

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušus materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu koda numurs 17 08 02. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.