Gevelimpregnering Silifirn L

Technisch informatieblad

1l / Artikelnr.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Artikelnr.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Artikelnr.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Artikelnr.014804000 / EAN 4007954148044

Solventgebaseerde siloxaan gevelimpregnering voor minerale ondergronden. Het biedt betrouwbare bescherming tegen slagregen, vocht en vuil dankzij het diepwerkende hydrofobe effect. Ademend, kleurloos en transparant - ideaal voor pleisterwerk, beton, baksteen, klinkers en minerale coatings.

- Voorkomt vocht- en waterabsorptie
- kleurloos, transparant
- Weinig geur omdat het aromaatvrij is
- Zeer waterdampdoorlatend, ademend
- Voorkomt vorst en structurele schade
- vuilafstotend
- beschilderbaar
- alkalibestendig

Toepassingsgebied

SILIFIRN L impregneert minerale ondergronden om ze waterafstotend te maken, beschermt tegen vocht, vorstschade en vuil en verlaagt de verwarmingskosten.

Voorbereiding

De ondergrond moet stabiel zijn en vrij van scheidingsmiddelen (vet, schimmelolie, enz.). Reinigingsmaatregelen zoals het verwijderen van groene aanslag (mos, korstmos, enz.) moeten grondig worden uitgevoerd vóór het impregneren. Nadat de reinigingsmaatregelen zijn uitgevoerd, moeten de oppervlakken volledig droog zijn voordat de volgende stap wordt uitgevoerd.

Verwerking

Breng SILIFIRN L van boven naar beneden twee keer nat-in-nat aan met een kwast of verfkwast. Als de ondergrond erg absorberend is, breng dan nog een laag aan nadat deze volledig gedroogd is. De applicatiehoeveelheid moet worden aangepast aan het absorptievermogen van de ondergrond - maak indien nodig een proefvlak.

Verbruik

400 - 600 ml/m² bij tweemaal aanbrengen - afhankelijk van de ondergrond. Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door proefapplicatie op het object.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Niet geschikt voor oppervlakken die pleister bevatten. Gebreken in het gebouw zoals scheuren in het metselwerk, ontbrekende voegen enz. moeten vóór de behandeling worden gedicht/gerepareerd. Geen werkzaamheden uitvoeren in direct zonlicht. Oppervlakken die niet worden behandeld, moeten vooraf worden beschermd door passende maatregelen te nemen. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, handschoenen en ademhalingsbescherming) tijdens het aanbrengen. Kleurverdieping is over het algemeen mogelijk, maak daarom een testvlak op een onopvallende plaats. Niet aanbrengen onder +5 °C object- en omgevingstemperatuur. Gereedschap direct na gebruik reinigen met PUFAS of Decotric Brush Cleaner. Buiten bereik van kinderen houden. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Gedroogde

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalstofcode nr. EWC 08 01 11. Niet in de riolering, het water of de bodem laten terechtkomen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.