



Isolerend concentraat voor het veilig neutraliseren van alkalische ondergronden die kalk en cement bevatten. Vermindert overtollige alkaliteit, voorkomt uitbloeiingen en zorgt voor een gelijkmatige, hechtende basis voor volgende coatings. Ideaal voor voorbehandeling van de ondergrond.

- Voorkomt verschade en vlekken
- Voor de voorbehandeling van nieuwe pleisteroppervlakken
- Verhardt en verzegelt brokkelige en schurende pleisteroppervlakken
- Tegen uitbloeiing van oplosbare kalkzouten
- om metselzout in de beginfase te bestrijden
- Grondverf in de silicaatverftechniek
- Kan tot 1:4 worden verdund met water

Toepassingsgebied

OLAFIRN neutraliseert en verdicht kalk en cementgebonden ondergronden, voorkomt uitbloeiingen en vlekken en isoleert watervlekken en roet.

Voorbereiding

Vers pleisterwerk en beton moeten volledig uitgehard zijn voor behandeling met OLAFIRN. Vers pleisterwerk gedurende 14 dagen niet fluorideren. Verwijder losse deeltjes van de ondergrond.

Verwerking

Verdund OLAFIRN met water in een verhouding van 1:4 en breng de oplossing tweemaal aan op het oppervlak met een borstel. Recipiënten en gereedschap moeten zuurbestendig zijn en moeten onmiddellijk na gebruik met water worden gereinigd. Spoel de behandelde oppervlakken na het drogen opnieuw af met water. Bescherm niet-zuurbestendige materialen (bijv. marmer, glas, tegels, enz.) tegen spatten en spoel indien nodig onmiddellijk af met water.

Verbruik

1 liter is voldoende voor ongeveer 10-12 m² bij twee keer aanbrengen

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: minimaal + 5 °C voor materiaal en circulatielucht Afvalcode nr. 060106 Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Materiaalresten kunnen worden afgevoerd als oplossing of gedroogd volgens afvalcode nr. 170904 (gemengd bouw- en sloopafval), volgens afvalcode nr. 060106 (overige zuren) of als huishoudelijk afval.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.