



Dit behangplaksel is ideaal voor het plakken van licht en normaal behang op pleisterwerk, beton, gips en gipsplaten. Het zorgt voor een betrouwbare hechting en gelijkmatige applicatie, vooral op ruwe ondergronden. De beproefde formule zorgt voor schone resultaten en een goede hechting voor klassiek behangwerk.

- Hoge vulkracht
- klaar voor gebruik in ongeveer 30 minuten

Toepassingsgebied

Voor het behangen van licht tot zwaar papierbehang op pleisterwerk, beton, gips, gipsplaat enz.

Voorbereiding

De ondergrond moet droog, glad, schoon, gezond en vrij van scheidsmiddelen zijn. Verwijder alle verflagen, behangresten en loszittende verf. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorbehandelen met PUFAS Deep Primer LF. Wateroplosbare onzuiverheden in de ondergrond die tijdens het behangen kunnen binnendringen, moeten worden geïsoleerd met PUFAS Vlekverwijderaer.

Verwerking

Roer de inhoud van het pakje in schoon, koud water en blijf even roeren. Na 30 minuten nogmaals goed roeren. Plak de afgeknipte lengtes behang aan elkaar en breng na voldoende inweektijd stootvoegen aan. Voeg voor zwaar behang, zwak zuigende ondergronden en om de vochtbestendigheid te verhogen een bus PUFAS Latex Binder van 750 ml of 750 g PUFAS Wandbekledingslijm toe aan 3 - 4 liter kant-en-klare pasta. Volg in alle gevallen de instructies van de behangfabrikant. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Mengverhouding voor 500 g pak: Voorstrijk: Meng 1:25 = 12,5 liter water = ca. 70 m² Licht behang: Meng 1:20 = 10 liter water = 50-60 m² Ruw behang: Meng 1:15 = 7,5 liter water = 35-40 m² Zwaar behang: Meng 1:10 - 1:12 = 5-6 liter water = 25-30 m² Mengverhouding voor 1 kg pak: Voorstrijk: Meng 1:25 = 25 liter water = ca. 140 m² licht papierbehang: 1:20 = 20 liter water = 100-120 m² houtsnipperbehang: 1:15 = 15 liter water = 70-80 m² zwaar papierbehang: 1:10 - 1:12 = 10-12 liter water = 50-60 m²

Opslag

Koel en droog bewaren!

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.