

Lijnolie-plamuur

Technisch informatieblad

500g / Artikelnr.520810 / EAN 4016818390666

1kg / Artikelnr.520812 / EAN 4016818390673



Hoogwaardige raamkit voor duurzame beglazing en reparaties. Gemakkelijk aan te brengen en biedt een weerbestendige afdichting voor ruiten in houten en metalen kozijnen.

- volgens DIN 18545
- Bewezen kwaliteit
- Kleur beige

Toepassingsgebied

Beglazingskit van natuurlijke grondstoffen voor enkele beglazing en reparatiebeglazing op houten ramen met zichtbare kitrand.

Voorbereiding

Het kozijn moet schoon, droog en vetvrij zijn. De sponningen moeten worden gegrond (met acrylverf of een alkydhars grondverf). Voor een optimale hechting van de beglazingskit mag de primer echter niet zo dik worden aangebracht dat de poriën van het hout verstopt raken.

Verwerking

Druk de glasplamuur na het kneden stevig in de sponning en strijk het oppervlak glad met een plamuurmes. Tijdens de droogtijd moet worden voorkomen dat er condens in het stopverfbed kan binnendringen. Omdat de stopverf zuurstof nodig heeft om uit te harden, mogen dubbele ramen niet onmiddellijk na het beglazen worden gemonteerd. Na uitharding, uiterlijk na 4 - 8 weken, moet de stopverf worden overschilderd met weerbestendige elastische verf. Te vroeg overschilderen kan leiden tot rimpels. Voor acrylverven moeten altijd voorafgaande testen worden uitgevoerd. De bepalingen van de BFS-richtlijn, DIN 18361 en DIN 18545 moeten worden nageleefd.

Verbruik

500 g voor ca. 50 - 60 cm

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens 24 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: minimaal + 8 °C voor materiaal en circulerende lucht Buiten bereik van kinderen houden. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.