Behangprimer wit

Technisch informatieblad

2,5l / Artikelnr.102039 / EAN 4016215102039
5l / Artikelnr.102084 / EAN 4016215102084
10l / Artikelnr.102091 / EAN 4016215102091



De witte behangprimer zorgt voor een optimale voorbereiding van het oppervlak vóór het behangen. Het zorgt voor een betrouwbare dekking, egaliseert kleur- en absorptieverschillen en creëert egaal witte, slipvrije oppervlakken. Ideaal voor vliesbehang, vergemakkelijkt het aanbrengen en zorgt voor perfecte behangresultaten binnenshuis.

- Optimale voorbereiding van de ondergrond voor het behangen
- wit dekkend om kleurverschillen in de ondergrond te egaliseren
- Voor egaal witte, slipvaste en gelijkmatig absorberende ondergronden in slechts één toepassing
- Ideaal voor alle soorten behang - vooral lichtgekleurd en doorschijnend vliesbehang
- Sluit het substraat niet af
- Kan worden gekleurd met universele kleurconcentraten of effen en kleurende kleuren
- oplosmiddelvrij

Toepassingsgebied

Witte behangprimer voor gelijkmatig absorberende, slipvaste ondergronden - ideaal vóór het behangen, voor lichtgekleurd vliesbehang en renovatiewerkzaamheden.

Voorbereiding

Geschikt voor alle minerale ondergronden (zoals beton, gips, kalk en cementpleister), sterk hechtende emulsieverflagen en gipskarton en andere gipsplaten. De ondergrond moet droog, stevig, draagkrachtig, vlak en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal en slecht hechtende verf van de ondergrond. Sterk zuigende, zanderige en kalkhoudende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Verwijder oud behang en verf met baufan Behangverwijderaar. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan egalisatiemiddel.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik en aanbrengen met rol, kwast, verfkwast of geschikte spuitapparatuur (de maximale korrelgrootte is 0,2 mm). Eventuele verdere behandeling van de met baufan Behanggrond Wit voorbehandelde ondergrond mag pas na volledige droging worden uitgevoerd. Gereedschap na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 6-8 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden. Aankleuren: Met maximaal 10% universele kleurconcentraten of volle toon- en kleurverf.

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne gipskorrel → van 100-200 ml/m² Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag aan te brengen op het object.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Reeds wit geschilderde oppervlakken met behangprimer mogen niet over grote oppervlakken met gipsgebonden egaliseermiddelen worden nabewerkt. Voor een optimale hechting wordt een egalisatiemiddel op dispersiebasis aanbevolen (zoals baufan Finishing Filler of baufan All Purpose Filler). Oppervlakken die niet worden geschilderd, afdekken. Buiten bereik van kinderen houden.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Draag een veiligheidsbril. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. let op! Bij het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes ontstaan. Gebruik combinatiefilter A2/P2 tijdens het spuiten.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.