

Voeringpapier

Technisch informatieblad

1kg / Artikelnr.102107 / EAN 4016215102107



Voor een optimale voorbereiding van de ondergrond voor het behangen. Het cellulaire maculaat strijkt ruwe en oneffen pleisters glad, vult poriën op betrouwbare wijze op en egaliseert verschillende absorptiewaarden. Dit zorgt voor een gelijkmatige hechting van het behang en vergemakkelijkt het behangen aanzienlijk. Ideaal voor het voorbereiden van wandoppervlakken voor een schoon, gelijkmatig en professioneel behangresultaat binnenshuis.

- Ondergrond voorbehandelen voor het behangen
- Voor het gladmaken van ruwe en grofporige pleisteroppervlakken
- regelt het absorptievermogen
- voor aanbrengen met kwast en troffel
- Waterdampdoorlatend en ademend
- vrij van conserveringsmiddelen

Toepassingsgebied

Cellulair maculaat als kwast- en troffelpare behangbasis voor ruw pleisterwerk. Maakt glad, vult poriën, regelt het absorptievermogen en verbetert de hechting.

Voorbereiding

Alle ondergronden moeten schoon, droog, gezond, absorberend en vrij van lossingsmiddelen zijn. Gebruik baufan Deep Penetrating Primer LF om de sterkte te verhogen. Ondergronden die niet of onvoldoende kunnen worden verstevigd, moeten volledig worden verwijderd. Repareer scheuren, gaten en uitbrekingen met baufan interieurvuller. Voer bij twijfel een proefvlak uit.

Verwerking

Roer de inhoud van de verpakking door de juiste hoeveelheid schoon, koud water. Mengverhouding: Meng 1 kg baufan cellulair maculaat met ca. 6 liter water. Na de zweltijd van ca. 30 minuten kan de smeerbaarheid worden geoptimaliseerd door meer toe te voegen. Het kan worden aangebracht met een roller, kwast, verfkwast of platte kwast. Als baufan Zell-Makulatur moet worden geëgaliseerd, bijv. om grof pleisterwerk te egaliseren, verminder dan de hoeveelheid water dienovereenkomstig. (1 kg poeder op 4 - 5 liter water). Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Omdat baufan Zell-Makulatur geen conserveringsmiddel bevat, moet het gemengde product direct worden gebruikt. Droogtijd: ca. 24 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); onder ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Verbruik

1 kg is voldoende voor ongeveer 20 - 25 m² - afhankelijk van de applicatiemethode en de conditie van de ondergrond Bepaal de exacte gebruikte hoeveelheid door proefapplicatie op het object.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 48 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.
Productcode M-DF01

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.