



Met kunsthars versterkt behangplaksel met extra hoge kleefkracht voor zwaar behang. Het is klaar voor gebruik in slechts 30 minuten, kan machinaal worden aangebracht en is vrij van conserveringsmiddelen. Zorgt voor een gelijkmatige hechting zonder luchtbelletjes.

- Versterkt met kunsthars
- Extra hoge kleefkracht voor zwaar behang
- Klaar voor gebruik in 30 minuten
- bewerkbaar
- vrij van conserveringsmiddelen

Toepassingsgebied

Cellenlijm voor het plakken van zwaar behang.

Vorbereitung

De ondergrond moet schoon, droog, gezond en vrij van scheidsmiddelen (stof, vet, enz.) zijn. Oud behang verwijderen met baufan behangafbijtmiddel of baufan houtsnipper afbijtmiddel. Repareer scheuren, gaten en oneffen oppervlakken met baufan interieurplamuur. Schuur- en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken (verhouding 1:40) of voorbehandelen met baufan Diep indringende voorstrijk LF.

Verwerking

Mengverhouding: Voorbehang: Meng 1:40 = 8,0 liter water = 60-80 m² Zwaar behang: Meng 1:20 = 4,0 liter water = 20-25 m² Strooi de inhoud van de verpakking snel en al roerend in koud water en blijf kort roeren. Na ongeveer 30 minuten het mengsel nogmaals krachtig roeren. Het behang gelijkmatig insmeren, opvouwen en laten inwerken. Na de aanbevolen inweektijd het behang kontje op kontje aanbrengen en gelijkmatig en luchtbelvrij aandrukken.

Opslag

Bewaar op een kindveilige, koele en droge plaats.

Opmerkingen

Volg altijd de gebruiksaanwijzing van de behangfabrikant. Vrij van conserveringsmiddelen, dus het gemengde plaksel moet snel worden aangebracht. Verwijder eventuele pastaresten op de voorkant van het behang onmiddellijk met een vochtige doek. Niet verwerken onder +5 °C object- en kamertemperatuur. Om de kleefkracht verder te verhogen en bij licht zuigende ondergronden adviseren wij 20 % baufan behanglijm toe te voegen, die door de kant-en-klare cellenlijm wordt geroerd. Materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. EWC-afvalcode nr. 08 04 10.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.