Watervaste houtlijm D3

Technisch informatieblad

500g / Artikelnummer 102466 / EAN 4016215102466
1kg / Artikelnummer 102473 / EAN 4016215102473



Watervaste houtlijm volgens DIN EN 204-D3 voor sterke en duurzame verlijming binnen en buiten. Geschikt voor alle houtsoorten, platen op houtbasis, OSB en laminaat. De lijm is oplosmiddelvrij, droogt transparant op en vormt een elastische, verouderingsbestendige verbinding. Ideaal voor meubelbouw, montagewerk, deuvel- en penverbindingen en tand- en groefverlijming met hoge belastbaarheid.

- voor waterdichte verlijming in overeenstemming met DIN EN 204-D3
- Ideaal voor alle soorten hout, OSB-platen en laminaat
- oplosmiddelvrij
- droogt transparant op
- getest door ift Rosenheim - Expert opinion no. 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01) d.d. 23/09/2011
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

baufan Houtlijm D3 is geschikt voor het lijmen van alle in de handel verkrijgbare houtsoorten, materialen op houtbasis en laminaten.

Voorbereiding

Bereid de te lijmen werkstukken goed voor. De lijmoppervlakken moeten schoon zijn en vrij van vet en stof. Het ideale houtvochtgehalte is 8-12%. Een hogere luchtvochtigheid verlengt de uithardingstijd.

Verwerking

Breng baufan houtlijm D3 aan beide zijden aan met een kwast of lijmkam. De totale hoeveelheid moet 150 - 200 g/m² bedragen. Na een zo kort mogelijke uitdamptijd de te verbinden delen vochtig samenpersen. De persdruk moet ongeveer 1 N/mm² bedragen en moet ongeveer 15 minuten worden aangehouden. Voor laminaatplanken kan de persdruk worden verhoogd tot 3 N/mm² en de perstijd tot 30 minuten. Bij het leggen van voorbewerkt parket of laminaat brengt u baufan Houtlijm D3 in strengen aan op beide zijden van de veer, duwt u de vloerdelen tegen elkaar en klopt u ze op elkaar. Veeg overtollige lijm onmiddellijk weg met een vochtige doek. Neem altijd de lijmrichtlijnen van de vloerfabrikant in acht. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

afhankelijk van de ondergrond ► van 150 - 200 g/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: minimaal + 5 °C voor materiaal en circulatielucht De droogtijd is afhankelijk van de verwerkingstemperatuur. Een relatieve vochtigheid van meer dan 90%, vooral in combinatie met lage temperaturen, kan de droogtijd en de kwaliteitseigenschappen aanzienlijk beïnvloeden. GISBAU - GISCODE voor installatiematerialen: D1 Afvalcode nr. 080410. Alleen lege verpakkingen mogen worden gerecycled. Gedroogde materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode nr. 080410 (lijm- en kitafval met uitzondering van de afvalstoffen die vallen onder 080409) of 170904 (gemengd bouw- en sloopafval met uitzondering van de afvalstoffen die vallen onder 170901, 170902 en 170903) of als

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

huishoudelijk afval.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.