

Behang Lijmkracht

Technisch informatieblad

200g / Artikelnr.102558 / EAN 4016215102558



Hoogwaardige methylcellulosepasta in topkwaliteit met een bijzonder hoge natsterkte voor professioneel behangwerk. Ideaal voor overschilderbaar behang en veelzijdig te gebruiken voor houtsnipper-, structuur- en vliesbehang, vliessnipper-, vinyl- en reliëfbehang en rolbehang. Gemakkelijk te mengen en gelijkmatig aan te brengen, zorgt voor een betrouwbare hechting en een schoon, langdurig resultaat.

- voor structuurbehang, reliëfbehang, vliesbehang en vinylbehang, houtsnipperbehang en vliesbehang met houtsnippers
- gemaakt van hoogwaardige methylcellulose met kunsthars
- Hoge vochtbestendigheid bij overschilderen
- Sterke initiële hechting en kleefkracht
- Zeer goede verstelbaarheid van de behangpanelen
- Klaar voor gebruik in 15 minuten
- bewerkbaar
- droogt transparant op
- vrij van conserveringsmiddelen

Toepassingsgebied

Behangplaksel voor papier-, vinyl-, vlies- en houtsnipperbehang. Zeer hoge natte sterkte, ideaal voor structuurbehang en overschilderbaar houtsnipperbehang.

Vorbereitung

De ondergrond moet droog, stabiel en stof- en vetvrij zijn. Verwijder oud slecht hechtend behang en verf met bausfan behangstripper. Repareer scheuren en gaten met bausfan interieurplamuur of decomur superplamuur. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorbehandelen met bausfan Deep Penetrating Primer LF of voorstrijk (verhouding 1:40). Om het behang later gemakkelijker te kunnen vervangen, is het raadzaam de ondergrond voor te strijken met bausfan Behangwisselprimer, vooral bij afwasbaar behang.

Verwerking

Mengverhouding: Voorbehang: Meng 1:40 = 8,0 liter water = 60-80 m² Ruw behang: Meng 1:20 = 4,0 liter water = 20-25 m² Structuurbehang, vliesbehang, vinylbehang, reliëfbehang en zwaar behang: Meng 1:20 = 4,0 liter water = 22-25 m² Giet het deeg al roerend in schoon, koud water en roer opnieuw na 2 - 3 minuten. Na ongeveer 15 minuten nogmaals krachtig roeren. Breng het plaksel met een kwast of behangmachine aan op het behang, leg de behangbanen tegen elkaar en breng het aan na voldoende inwerktijd. Verwijder achtergebleven plaksel direct met een vochtige doek. Schilder niet over het gelijmde behang tot het plaksel volledig droog is. Volg de gebruiksaanwijzing van de behangfabrikant. Om de kleefkracht van zwaar speciaal behang en glasvezel te vergroten kan per pak bausfan Kraft-Kleister 200 g een bus bausfan Behanglijm 750 g worden toegevoegd. bausfan Kraft-Kleister is kalk- en cementbestendig. Gereedschap na gebruik reinigen met water.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens gebruik. Bij

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water spoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.