



Sneloplossend methylcellulosepasta van hoge kwaliteit. Ideaal voor het plakken van vliesbehang door pasta op de muur aan te brengen of voor het traditioneel aanbrengen van pasta op het behang.

- Voor glad en gegaufreerd vliesbehang en vliesbehang van houtsnippers
- met de rol rechtstreeks op de muur
- Spettert of druppelt niet
- met krachtige methylcellulose, kunsthars en kleefkrachtversterkers
- Instant - klaar voor gebruik in 5 minuten
- Hoge aanvangshechting en hechtsterkte
- Gemakkelijk corrigeerbaar
- droogt transparant op
- vrij van conserveringsmiddelen

Toepassingsgebied

Vliesbehangplaksel voor behangplaktechnieken en klassieke toepassingen. Ideaal voor vliesbehang, vinylbehang, behang met reliëf, textielbehang en glasvezelbehang, extra sterk.

Voorbereiding

De ondergrond moet droog, gezond en vrij van scheidingsmiddelen (vet, stof, bekistingsolie, enz.) zijn. Oud, slecht hechtend behang verwijderen en met baufan behangafbijtmiddel ontlakken. Scheuren en gaten repareren met baufan interieurplamuur of decomur superplamuur. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorbehandelen met baufan Deep Penetrating Primer LF. Voor doorschijnend behang (vooral op ondergronden van verschillende kleuren) adviseren wij een grondlaag van baufan Behangprimer Wit.

Verwerking

Verwerkingsverhouding: Aanbrengen op de ondergrond (vliesbehang / gepolyamineerd glasvezelbehang): 1:15 = 3,0 liter water = 15-20 m² Aanbrengen op het behang (vinylbehang / zwaar behang; stof / textielbehang): 1:20 = 4 liter water = 20-25 m² Voeg baufan Roll-Kleister snel en al roerend krachtig toe aan koud water en blijf kort roeren. Na 5 minuten nogmaals krachtig roeren. Aanbrengen op de ondergrond: Omdat vliesbehang geen inweektijd nodig heeft, kan het snel en eenvoudig met de muurplaktechniek worden aangebracht. Breng hiervoor het gemengde behangplaksel gelijkmatig op de ondergrond aan met een kortpolige roller of kwast in de breedte van 1 - 2 behangbanen. Leg het behang direct in het verse plakbed en druk het gelijkmatig en luchtbelvrij aan. Bij het aanbrengen op het behang: het behang gelijkmatig met plaksel insmeren en op elkaar leggen. Na voldoende inwerktijd het behang stotend aanbrengen en aandrukken. De aanwijzingen van de behangfabrikant in acht nemen. Plakresten op de voorkant van het behang direct met een vochtige doek verwijderen.

Verbruik

200 - 300 ml/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 48 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens gebruik.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.