



Verlijmde plafond- en muurverf op basis van natuurlijke grondstoffen voor binnencoatings van hoge kwaliteit. Ademend en waterdampdoorlatend, ideaal voor minerale ondergronden en behang. Zeer dekkend, natuurlijk wit en vrij van conserveringsmiddelen. Voor schone, veegvaste en duurzame interieuroppervlakken.

- Waterdampdoorlatend en ademend
- goede dekking
- kleurtafel
- vrij van conserveringsmiddelen
- Kleiverf in poedervorm van natuurlijke grondstoffen voor veegvaste binnencoatings

Toepassingsgebied

Verf voor binnenmuren en plafonds.

Voorbereiding

Voor alle minerale ondergronden (zoals beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, cement, gips en kalkpleister), gipskarton en andere gipsplaten, sterk hechtende emulsieverflagen en houtsnippers en behang. De ondergrond moet droog, schoon, stabiel, gelijkmatig absorberend en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en oude distemper, slecht hechtende verflagen van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met bausfan Deep Primer LF. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt bausfan egalisatiemiddel.

Verwerking

Strooi de inhoud van het pak al roerend in 2 liter schoon, koud water en blijf kort roeren. Na 2 uur nogmaals goed roeren. Voor een optimaal resultaat raden we aan de verf de dag van tevoren te mengen en een nacht te laten intrekken. De verf kan worden aangebracht met een roller, kwast, penseel of platte kwast. Als de kleur van de ondergrond sterk varieert, is het aan te raden een tweede laag aan te brengen nadat de eerste laag volledig is opgedroogd. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden. Aankleuren: Met universele kleurconcentraten of vaste kleur en kleurverf.

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne pleisterkorrel → 2 kg voor ca. 15 m² Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag aan te brengen op het object.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Indien ongeopend en op de juiste wijze bewaard, is de houdbaarheid ten minste 60 maanden vanaf de productiedatum (zie etiket charge).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Omdat bausfan Verlijmde Plafond- en Muurverf geen conserveringsmiddelen bevat, moet het gemengde product binnen 2 dagen worden verwerkt. Om de veegvastheid te verhogen, kan bausfan Latex Binder aan de aangemaakte verf worden toegevoegd - de hoeveelheid water moet worden verminderd overeenkomstig de hoeveelheid toegevoegd bindmiddel. Dek oppervlakken af die niet worden geleverd. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Voor veiligheidsrelevante gegevens, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

beschikbaar op onze website www.baufan.de of op info@baufan.de.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.