

Kleur kelder

Technisch informatieblad

5L / Artikelnr.116602008 / EAN 4016215103197



Witte minerale binnenverf op silicaatbasis volgens DIN 18363, speciaal voor gebruik in kelderruimtes. De conserveermiddelvrije verf op basis van kaliumwaterglas is milieuvriendelijk en geschikt voor een aangenaam binnenklimaat. baufan kelderverf is vrijwel reukloos en biedt met dekkingsklasse 2 een zeer goede dekkraft.

- Zeer doorlatend
- voor minerale ondergronden
- bij uitstek geschikt voor kelder- en garagewanden

Toepassingsgebied

Witte silicaatverf voor binnengebruik in kelderruimtes volgens DIN 18363. Geurarm, vrij van conserveermiddelen, hoge dekkraft, bevordert een goed binnenklimaat en heeft een sterke dekkraft.

Vorbereiding

Voor alle minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton of metselwerk en voor bestaande, dragende silicaatcoatings. De ondergrond moet schoon, droog, gezond en vrij van stof, vet of losse deeltjes zijn. Sterk zuigende, schurende of krijtende ondergronden moeten vooraf worden voorgestreekt met baufan Silicaat Fixatief. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan egalisatiemiddel.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik en aanbrengen met rol, kwast, verfkwast, platte kwast of geschikte spuitapparatuur. Eén tot twee lagen worden aanbevolen, afhankelijk van het absorptievermogen en de staat van de ondergrond. De primer kan worden verdund met max. 10 % baufan Silicaat Fixatief. Nadat de eerste verflaag is doorgedroogd, de toplaag onverdund aanbrengen. Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond en het ruimteklimaat bedraagt de droogtijd ca. 5 uur; in ongunstige omstandigheden (bijv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid) kan de droogtijd langer zijn.

Verbruik

ca. 125 ml/m² per laag. Bepaal de exacte gebruikte hoeveelheid door proefapplicatie op het object.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Neem het technische informatieblad in acht. Verwerkingstemperatuur voor materiaal, circulatielucht en ondergrond niet lager dan +5 °C. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd contact met de ogen en de huid vanwege de hoge pH-waarde. We raden aan handschoenen en een veiligheidsbril (geen glas) te dragen. In geval van huidcontact, spoelen met veel water. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en indien nodig een arts raadplegen. Gebruik combinatiefilter A2/P2 voor spuitwerkzaamheden. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Goed afgesloten en koel, maar vorstvrij bewaren. Batchnr. zie opdruk.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.