

Latex voor binnen

Technisch informatieblad

2,5l / Artikelnr.021422 / EAN 4016215021422

5l / Artikelnr.021453 / EAN 4016215021453

10l / Artikelnr.021507 / EAN 4016215021507



Witte, schuurbestendige latexverf voor hoogwaardige binnenverfbeurten. De verf overtuigt door zijn hoge dekkraft en een elegante, matte afwerking. Daardoor is hij bijzonder geschikt voor het overschilderen van gladde en gestructureerde ondergronden, glasvezel, structuur- en reliëfbehang. Dankzij de hoge slijtvastheid is de verf ideaal voor zwaar belaste oppervlakken. Het gelijkmatige resultaat zorgt voor verzorgde, duurzame muren en een moderne, hoogwaardige uitstraling van de ruimte.

- Voor duurzame binnencoatings
- Hoge opaciteit
- Contrasteratio klasse 2 met een opbrengst van 6 m²/l
- Slijtvastheid op nat wegdek klasse 2 volgens DIN EN 13300
- Glansgraad G3 mat
- Vrij van oplosmiddelen, weekmakers en fogging-actieve stoffen
- airless spuitbaar

Toepassingsgebied

Matte latexverf voor wanden en plafonds binnenshuis.

Vorbereiding

Voor alle minerale ondergronden (zoals beton, metselwerk, vulmiddelen, cement-, gips- en kalkpleister), ruwvezelbehang, glasvezelbehang en ander overschilderbaar behang en wandbekleding, gipsplaat en andere gipsplaten voor droogbouw, evenals stevig hechtende dispersieverflagen. De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Loszittend materiaal, oud behang en slecht hechtende verflagen moeten van de ondergrond worden verwijderd. Sterk zuigende, zandende en afkalkende ondergronden moeten worden voorbehandeld met baufan Tiefgrund LF. Scheuren, gaten en oneffenheden moeten worden gerepareerd met een geschikte baufan-vulmassa.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren en aanbrengen met een roller, kwast, penseel, vlakborstel of een geschikt spuitapparaat. Als grondlaag kan de verf verdund met max. 5 % water. Als afwerklaag onverdund aanbrengen nadat de eerste verflaag volledig is gedroogd. Bij het coaten van grotere oppervlakken nat-in-nat werken om strepen te voorkomen. Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

Droogtijd:

ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% rel. luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Kleuraanpassing:

Met maximaal 10% universele kleurconcentraten of dekkende en kleuraanpassingsverf.

Aanwijzingen voor het aanbrengen met een airless-spuit:

Spuithoek: 50°

Spuitmond: 0,023 – 0,027

Spuitdruk: 120 – 180 bar

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne pleisterkorrel → vanaf 150 ml/m²

Bepaal het exacte verbruik door een proefbeschrijving op het object uit te voeren.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten, op een koele, maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot +30 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Oppervlakken die niet moeten worden geverfd, afdekken. Gebruik bij spuitwerk een combifilter A2/P2. Zorg tijdens de verwerking en het drogen voor voldoende ventilatie. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Vermijd contact met de ogen en de huid. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de.

EU-VOC-grenswaarde voor dit product (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Max. VOC-gehalte van dit product: 1 g/l.

Afvalverwerking:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen aanbieden voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcode 08 01 12.

GISCODE voor coatingmaterialen: BSW20

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.