

## Satijn zijde mat

### Technisch informatieblad

5l / Artikelnr.175965 / EAN 4016215124628

15l / Artikelnr.175972 / EAN 4016215175972



Deze hoogwaardige binnenverf maakt indruk met zijn elegante, halfglanzende afwerking en hoge dekkracht. Hij is bijzonder slijtvast, schrobfvast en ideaal voor intensief gebruikte woon- en werkruimten. Het gelijkmatige oppervlak zorgt voor een modern, rustig ruimte-effect en duurzame, mooie muren.

- Zeer duurzame binnencoating
- Zijdeglanzende oppervlakteafwerking
- Contrastratio klasse 2 met een opbrengst van 5,5 m<sup>2</sup>/l
- Slijtvastheid op nat wegdek klasse 1 volgens DIN EN 13300
- Glansniveau: gemiddelde glans
- Vrij van oplosmiddelen, weekmakers en fogging-actieve stoffen
- airless spuitbaar

### Toepassingsgebied

Binnen- en gevelverf voor beton, pleisterwerk, metselwerk, pleisterwerk, behang en glasvezelweefsel - alkalibestendig, niet vergelend en zijdemat.

### Voorbereiding

Voor alle minerale ondergronden (zoals beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, cement, gips en kalkpleister), gipskarton en andere gipsplaten, stevig hechtende emulsieverflagen en houtsnippers, glasweefsel en ander overschilderbaar behang en wandbekleding. De ondergrond moet droog, schoon, gezond, gelijkmatig absorberend en vrij van stof en vet zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en slecht hechtende verf van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Scheuren, gaten en oneffenheden repareren met een geschikt baufan egalisatiemiddel.

### Verwerking

Goed roeren voor gebruik en aanbrengen met roller, kwast, verfkwast, platte kwast of geschikte spuitapparatuur. Als grondlaag kan de verf worden verdund met maximaal 10% water. Onverdund aanbrengen als toplaag nadat de eerste verflaag is opgedroogd. Werk bij grotere oppervlakken nat-in-nat om opeenhoping te voorkomen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden. Aankleuren: Met maximaal 10% universeel kleurconcentraat of volledig kleurende verf. Aanwijzingen voor airless spuitapplicatie: Spuithoek: 50° Nozzle: 0,023 - 0,027 Spuitdruk: 120 - 180 bar

### Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne gipskorrel → vanaf 150 ml/m<sup>2</sup> Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag aan te brengen op het object.

### Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

### Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Veiligheidsbril dragen. Bij contact met ogen

#### Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. let op! Bij het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes ontstaan. Gebruik combinatiefilter A2/P2 tijdens het spuiten.

**Tip:**

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.