

Dierenhuisvesting Verf

Technisch informatieblad

5I / Artikelnr.103241 / EAN 4016215103241

Eco-efficiënte, minerale coating op basis van gehydrateerde kalk met een hoog calciumgehalte. Na het drogen ontstaat een veegvast oppervlak dat uitblinkt door zijn hoge witheidsindex en uitstekende ademende eigenschappen.

Toepassingsgebied

Milieuvriendelijke schuurverf op basis van wit kalkhydraat. Antibacterieel, schimmelwerend, ademend en veegvast voor een gezond binnenklimaat.

Vorbereiding

Voor alle minerale ondergronden zoals kalk- en cementgebonden pleisters, onbehandeld hout en deugdelijke oude verflagen binnenshuis. De ondergrond moet droog, schoon, gezond en vrij van stof en vet zijn. Verwijder los materiaal zoals slecht hechtende verflagen van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorbehandelen met baufan Silicaat Fixatief. Bij twijfel een proeflaag aanbrengen. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan egalisatiemiddel.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik en aanbrengen met roller, kwast, verfkwast, platte kwast of geschikte spuitapparatuur. In de regel is één onverdunde laag voldoende. Indien nodig kan na droging een tweede laag worden aangebracht. Gereedschap direct na gebruik reinigen met helder water. baufan Stabiele Verf kan zonder problemen opnieuw worden overgeschilderd met hetzelfde materiaal. Voor het aanbrengen van andere coatings moet de Stable Paint altijd worden afgewassen of afgeborsteld. Droogtijd: ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); onder ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer. Aankleuren: tot max. 4% met universele kleurconcentraten (LW oxide soorten). Aanwijzingen voor airless spuitapplicatie: De stabiele verf moet eerst zonder druk gezeefd worden (maaswijdte 0,5 mm) Machinefilter: 30 mesh Spuithoek: 40°-50° Nozzle: 0,025 - 0,027 Spuitdruk: 120 - 180 bar

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne gipskorrel → vanaf 150 ml/m² Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag aan te brengen op het object.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitniveau niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Veiligheidsbril dragen. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. let op! Bij het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes ontstaan. Spuitniveau niet inademen. Bij spuiten combinatiefilter A2/P2 gebruiken. GISCODE voor coatingmateriaal: BSW40

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.