

Siliconenhars Gevelverf

Technisch informatieblad

5l / Artikelnr.021125 / EAN 4016215021125

10l / Artikelnr.021132 / EAN 4016215021132



Hoogwaardige, witte gevelverf voor nieuwe en renovatieklussen. De gevelverf op basis van siliconenhars is waterdampdoorlatend en overtuigt door haar zeer hoge dekkraft en zeer geringe neiging tot vervuiling. Dankzij de geïntegreerde langdurige filmbescherming is het oppervlak betrouwbaar beschermd tegen algen en groene aanslag. Het mineraalmatte oppervlak zorgt voor een elegante uitstraling van de gevel.

- Extra witte, schrobvaste gevelcoating
- Met langdurige filmbescherming tegen algen en groene aanslag
- Zeer hoge opaciteit
- Regenafstotend met pareleffect
- Zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- mineraalmat
- airless spuitbaar
- 1 liter voor ca. 6 m² voor één laag op een gladde ondergrond

Toepassingsgebied

Witte gevelverf voor langdurige bescherming tegen weersinvloeden. Ook ideaal voor gebruik op monumentale gebouwen en op kalkrijke pleisterlagen.

Vorbereiding

Geschikt voor alle minerale ondergronden (zoals beton, metselwerk, vulmiddelen, cementpleister e.d.), natuursteen, stevig hechtende en dragende oude verflagen met siliconenhars-, silicaat-, dispersie-silicaat- en matte, zuigende dispersieverven, evenals op intacte warmte-isolatiesystemen. De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig en zuigend zijn, en vrij van stof en vet. Loszittend materiaal en slecht hechtende verflagen van de ondergrond verwijderen. Sterk zuigende, zandende en krijtende ondergronden voorbehandelen met baufan siliconenhars-grondlaag. Laat nieuwe grondpleisters minimaal 14 dagen uitharden. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikte baufan-vulmassa.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren en aanbrengen met een roller, kwast, penseel, vlakborstel of een geschikt spuitapparaat. Het wordt aanbevolen om twee lagen aan te brengen. De grondlaag kan met maximaal 10 % water worden verdund. Breng de afwerklaag onverdund aan nadat de eerste verflaag volledig is gedroogd. Houd minimaal 12 uur droogtijd aan tussen de lagen. De verf mag niet worden verwerkt bij directe blootstelling aan zonlicht, harde wind of bij kans op regen. Bij het coaten van grotere oppervlakken nat-in-nat werken om strepen te voorkomen. Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

Droogtijd:

ca. 12 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Kleuraanpassing:

Met max. 3% universele kleurconcentraten (alleen LW-Oxyd-types) of voor buitengebruik geschikte dekkende en kleuraanpassingsverven.

Aanwijzingen voor het aanbrengen met een airless-spuit:

Spuithoek: 50°

Spuitmond: 0,023 – 0,027

Spuitdruk: 120 – 180 bar

Status: 14.10.2026

Pagina 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne pleisterkorrel → vanaf 150 ml/m²

Bepaal het exacte verbruik door een proeflaag op het object aan te brengen.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten, op een koele, maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot +30 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond

Bedek glasoppervlakken absoluut, aangezien verfspatten op glas uiterst moeilijk te verwijderen zijn. Bedek oppervlakken die niet geschilderd moeten worden.

Neem vóór het verwerken de veiligheidsinformatie in het veiligheidsinformatieblad in acht. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Gebruik bij spuitwerk een combifilter A2/P2. Zorg tijdens de verwerking en het drogen voor voldoende ventilatie. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Vermijd contact met de ogen en de huid. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Niet in het riool, het water of de bodem laten terechtkomen.

EU-VOC-grenswaarde voor dit product (cat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). VOC-gehalte van dit product max.: 1 g/l.

Afvalverwerking:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen aanbieden voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens EWC-afvalcode nr. 08 01 12.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.