



Zeer witte gevelverf met een hoog dekkingsvermogen voor nieuwe en renovatieverfbeurten. Ideaal als renovatieverf voor gevelisolatiesystemen. Dankzij de langdurige bescherm laag is de verf bestand tegen algen en groene aanslag. De gevelverf onderscheidt zich door haar hoge waterdampdoorlatendheid en biedt als slagregendichte coating een betrouwbare en langdurige bescherming tegen weersinvloeden en zorgt voor een verzorgd uiterlijk van de gevel.

- Slijtvaste gevelcoating
- Met langdurige filmbescherming tegen algen en groene aanslag
- Extra witte coating met hoge opaciteit
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- regen- en winddicht
- airless spuitbaar
- 1 liter voor ca. 6 m² voor één laag op een gladde ondergrond

Toepassingsgebied

Witte gevelverf voor waterdampdoorlatende en slagregenbestendige afwerkingen met langdurige bescherming van de verflaag tegen algen en groene aanslag.

Vorbereitung

Geschikt voor alle minerale ondergronden (zoals pleister, beton en metselwerk), kunstharspleisters en stevig hechtende oude verflagen met siliconenhars-, dispersie-silicaat- en dispersieverven. De ondergrond moet schoon, stevig, droog, draagkrachtig en stof- en vetvrij zijn. Verwijder niet goed hechtende oude verflagen en loszittende pleister. Verwijder aanwezige groene aanslag met baufan Algen- en Schimmel-STOP. Behandel zandende, afbladderende en sterk zuigende ondergronden vooraf met baufan Tiefgrund LF. Nieuw pleisterwerk vakkundig verfraaien om uitbloeiingen te voorkomen. Scheuren, gaten en oneffenheden repareren met een geschikte baufan-vulmassa.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren en aanbrengen met een roller, borstel, kwast, vlakborstel of een geschikt spuitapparaat. Als grondlaag kan de verf met maximaal 5 % water worden verdund; als deklag moet deze onverdund worden aangebracht nadat de eerste verflaag volledig is gedroogd. Bij het coaten van grotere oppervlakken nat-in-nat werken om strepen te voorkomen. Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

Droogtijd:

ca. 6-8 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Kleuraanpassing:

Met geschikte universele kleurconcentraten of dekkende verf en mengverf (tot max. 10 % toevoeging, zonder de bouwfysische eigenschappen van de totale verflaag aan te tasten. Er moet absoluut op licht- en weerbestendigheid worden gelet.)

Aanwijzingen voor het aanbrengen met een airless-spuit:

Spuithoek: 50°

Spuitmond: 0,023 – 0,027

Spuitdruk: 120 – 180 bar

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne pleisterkorrel → vanaf 150 ml/m²

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Bepaal het exacte verbruik door een proefbeschrijving op het object uit te voeren.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot +30 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond

Raadpleeg vóór gebruik de veiligheidsinformatie in het veiligheidsinformatieblad. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn te vinden op onze website www.baufan.de.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Gebruik bij spuitwerk een combifilter A2/P2. Zorg tijdens de verwerking en het drogen voor voldoende ventilatie. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Vermijd contact met de ogen en de huid. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen.

EU-VOC-grenswaarde voor dit product (cat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). VOC-gehalte van dit product max.: 1 g/l.

Afvalverwerking:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen aanbieden voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcode 08 01 12.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.