

Fill+Finish-spatel 960

Technisch informatieblad

/ Artikelnr.032404208 / EAN 4016215105283

/ Artikelnr.032407208 / EAN 4016215105290



Ideaal voor het volledig gladstrijken van oppervlakken, het dichten van voegen in filigraan- en prefabplafonds, het opvullen van scheuren en gaten en het voegen van gipsplaat, gipsvezelplaat, cementvezelplaat en soortgelijke gipsplaten. profimur Fill+Finish-plamuur overtuigt door zijn uitstekende verwerkingseigenschappen en zijn uitstekende schuurbaarheid. De plamuur is waterdampdoorlatend en vormt een optimale ondergrond voor alle behang- en schilderwerkzaamheden. Niet geschikt voor gebruik in ruimtes die direct aan spattend water worden blootgesteld, zoals natte ruimtes, douches, zwembaden, zoutbaden, commercieel gebruikte grootkeukens en dergelijke, noch voor het plamuren op glas, kunststof, hout, metaal en dispersieondergronden.

- op basis van gips
- uitstekende slijpbaarheid
- gemakkelijke en naadloze applicatie
- hoge stabiliteit
- vezelversterkte
- voor oppervlaktekwaliteiten Q1 - Q4 in de droogbouw (volgens informatieblad nr. 2 van de branchegroep gipsplaten van de Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.)
- voor binnen
- 60 minuten verwerkingstijd
- CE-gecertificeerd volgens DIN EN 13963-4B en DIN EN 13279-1 (gipsvulmiddel C7/20/2)

Toepassingsgebied

Met kunsthars verrijkte, witte gipspleister met uitstekende hechtingseigenschappen voor wand- en plafondoppervlakken binnenshuis.

Vorbereitung

Geschikt voor alle minerale ondergronden (zoals pleisterwerk, steen, beton, cellenbeton, metselwerk e.d.) en voor gipsplaat, gipsvezelplaat, cementvezelplaat en soortgelijke gipsplaten. De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij van scheidingsmiddelen (stof, bekistingsolie en dergelijke) zijn. Zeer glad beton en sterk zuigende, zanderige en afbladderende ondergronden moeten vooraf worden behandeld met profimur Tiefengrund LF. Ook geschuurde oppervlakken en de snijranden van gipsplaten moeten worden gegrond om het stof te binden en het zuigvermogen te verminderen. Niet-zuigende, gladde of dichte ondergronden moeten worden voorbehandeld met een kwartshoudende grondlaag (bijv. profimur Betonkontakt 710).

Verwerking

Bereiding:

Strooi 2 delen profimur Fill+Finish-plamuur in 1 deel koud, schoon water (bijv. 1 kg poeder in 600 ml water) en meng dit. Roer de plamuur na 3 minuten nogmaals kort door.

Verwerking:

Verwerk de aangemaakte plamuur binnen 60 minuten. Indien nodig kan nat-in-nat (direct nadat de eerste plamuurlaag is uitgehard) een tweede laag worden aangebracht, zonder dat er oprolvorming of ribbelforming optreedt. Afhankelijk van de laagdikte, de omgevingsomstandigheden en de bouwvochtigheid bedraagt de droogtijd ca. 24 uur – bij ongunstige omstandigheden kan de droogtijd dienovereenkomstig worden verlengd.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Praktijktip schuren:

De geplamuurde oppervlakken laten zich het gemakkelijkst schuren binnen een periode van 4 dagen na het aanbrengen. Voor optimale schuurresultaten wordt het gebruik van een schijfschuurmachine (korrelgrootte 150 – 180) bij lage tot gemiddelde toerentallen en lichte druk aanbevolen.

Vervolgwerkzaamheden:

Om bij het bijwerken van vlekken een ongelijkmatige droging van volgende verflagen te voorkomen, moeten de bijgewerkte plekken of zelfs het gehele oppervlak worden voorbehandeld met profimur Tiefengrund LF.

Verbruik

ca. 1 kg poeder per m² bij een laagdikte van 1 mm.

Opslag

Buiten bereik van kinderen, op een koele en droge plaats bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afgesloten bewaren.

Opmerkingen

Niet verwerken bij een object- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Reinig gereedschap na gebruik met water.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de of op info@baufan.de.

Alleen volledig leeggehaalde verpakkingen afgeven voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen met het huisafval of als bouwafval worden afgevoerd. EWC-afvalcode nr. 17 08 02. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.