Gladmaak- en vulspatel 860

Technisch informatieblad

/ Artikelnummer 003201208 / EAN 4016215105078
/ Artikelnummer 003207208 / EAN 4016215105108



Gipsplamuur voor het volledig gladstrijken, het opvullen van scheuren, voegen en gaten, en voor het plamuren van gipsplaten en andere gipsplaten voor de droogbouw. Bij het plamuren van gipsplaten voor de droogbouw moeten in principe voegafdekstrips worden gebruikt. De soepele plamuur is gemakkelijk aan te brengen en glad te strijken en hardt ook bij grotere laagdiktes uit zonder in te zakken of te scheuren. Niet geschikt voor gebruik in ruimtes die direct aan spetterend water worden blootgesteld, zoals natte ruimtes, douches, zwembaden, zoutbaden, commercieel gebruikte grootkeukens en dergelijke, noch voor het plamuren van glas, kunststof, hout, metaal en ondergronden op dispersiebasis.

- voor het volledig gladstrijken van plafonds en muren
- voor het opvullen van scheuren en gaten, het plaatsen van pluggen en het modelleren
- voor het voegen van gipsplaten en andere gipsplaten voor de droogbouw
- met methylcellulose voor een stevige hechting
- voor oppervlaktekwaliteiten Q1 - Q4 in de droogbouw (volgens informatieblad nr. 2 van de branchegroep gipsplaten van de Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.)
- 60 minuten verwerkingstijd
- voor binnen
- CE-gecertificeerd volgens DIN EN 13963-3B en DIN EN 13279-1 (gipsvulmiddel C7/20/2)

Toepassingsgebied

Met cellulose versterkte gipsplamuur voor wanden en plafonds binnenshuis.

Voorbereiding

Geschikt voor alle minerale ondergronden (zoals gips-, kalk- en cementpleister, steen, beton, cellenbeton, metselwerk e.d.) en voor gipsplaat, gipsvezelplaat, cementvezelplaat en soortgelijke gipsplaten. De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij van scheidingsmiddelen (stof, bekistingsolie e.d.) zijn. Sterk zuigende, zandende en afbladderende ondergronden moeten vooraf worden behandeld met profimur Tiefengrund LF. Ook geschuurde oppervlakken en de snijranden van gipsplaten moeten worden voorbehandeld met grondverf om het stof te binden en de zuigkracht te verminderen.

Verwerking

Bereiding:
Strooi 2 delen profimur egalisatie- en vulplamuur in 1 deel koud, schoon water (bijv. 1 kg poeder in 650 ml water) en meng dit. Roer de plamuurmassa na 3 minuten nogmaals kort door.

Verwerking:
Breng de aangemaakte plamuurmassa binnen 60 minuten aan met een plamuurmes of een gladstrijkspatel en strijk deze vlak af. Afhankelijk van de laagdikte, de omgevingsomstandigheden en de bouwvochtigheid bedraagt de droogtijd ca. 24 uur – bij ongunstige omstandigheden kan de droogtijd dienovereenkomstig langer worden.

Praktijktip schuren:
Na volledige droging (ca. 24 uur – afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en bouwvochtigheid) kunnen de gespachtelde oppervlakken gemakkelijk worden bijgeschuurd. Voor optimale schuurresultaten wordt het gebruik van een schijfschuurmachine (korrelgrootte van het schuurmiddel 120 – 150) bij lage tot gemiddelde toerentallen en lichte druk aanbevolen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Vervolgwerkzaamheden:
Om bij plaatselijke reparaties een ongelijkmatige droging van volgende verflagen te voorkomen, moeten de gerepareerde plekken of zelfs het gehele oppervlak worden voorbehandeld met profimur Tiefengrund LF.

Verbruik
ca. 1 kg poeder per m² bij een laagdikte van 1 mm.

Opslag
Buiten bereik van kinderen bewaren, op een koele en droge plaats. Aangebroken verpakkingen goed afgesloten bewaren.

Opmerkingen
Niet verwerken bij een ondergrond- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Reinig het gereedschap na gebruik met water.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de of via info@baufan.de.

Alleen volledig geleegde verpakkingen afgeven voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. EWC-afvalcode nr. 17 08 02. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.