

Roll-on 903

Technisch informatieblad

/ Artikelnr.032905208 / EAN 4016215105054



- gemakkelijk glad te strijken en volledig uit te rekken
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- voor oppervlaktekwaliteiten Q3-Q4 in de droogbouw (volgens informatieblad nr. 2 van de branchegroep gipsplaten van de Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.)
- voor binnen
- CE-conform volgens DIN EN 13963-2A

Toepassingsgebied

Gebruiksklare, oplosmiddelvrije, lichte plamuur op basis van kunsthars voor het herstellen en gladstrijken van wand- en plafondoppervlakken binnenshuis.

Vorbereitung

Geschikt voor niet-zuigende ondergronden op basis van dispersie, voor minerale oppervlakken (zoals gips-, kalk- en cementpleister, steen, beton, cellenbeton, metselwerk e.d.) en voor gipsplaat, gipsvezelplaat, cementvezelplaat en andere gipsplaten voor droogbouw. De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij van scheidingsmiddelen (stof, vet e.d.) zijn. Sterk absorberende, zanderige en afbladderende ondergronden moeten worden voorbehandeld met profimur Tiefengrund LF. Diepere gaten en uitbraken voorplamuren met een profimur gipsplamuur. Bij het plamuren van gipsplaat en andere gipsplaten moet de basisvulling worden aangebracht met profimur Super-Haftspachtel 945 of profimur Fill+Finish Spachtel 960.

Verwerking

Breng de plamuur aan met een verfroller (middelhoge pool), een geschikt spuitapparaat of een troffel en strijk deze glad. Aanbrengdikte max. 3 mm.

Spuitverwerking:

Er mogen uitsluitend airless-spuitapparaten worden gebruikt die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor de verwerking van spuitbare plamuurmassa's (bijv. vanaf Graco Mark V, Wagner PS 3.39 of vergelijkbaar).

Standaarddruk: 215 bar; werkdruk: 160 – 180 bar; spuitmondgrootte: 029 – 041; slanglengte: max. 15 m.

De plamuurmassa hardt uit door droging – de droogtijd is afhankelijk van de laagdikte, de aard van de ondergrond en de omgevingsomstandigheden. Breng pas volgende verflagen aan en voer pas verlijmingen uit nadat het geplamuurde oppervlak volledig is doorgehard.

Verbruik

ca. 1,4 kg per m² bij een laagdikte van 1 mm. Bepaal het exacte verbruik door een proefaanbrenging op het object.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Niet verwerken bij een object- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.profimur.de of via info@baufan.de.

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen mogen worden gerecycled. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Niet-uitgeharde resten afvoeren volgens afvalcode EWC 08 04 10. Niet in het riool, in wateren of in de bodem laten terechtkomen.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.