

Waterstop

Technisch informatieblad

750ml / ArtikelNr.128022 / EAN 4016215128022



Duurzaam elastisch, vezelversterkt afdichtingsmiddel voor het veilig afdichten van scheuren, gaten en lekken. Onmiddellijk waterdicht - zelfs bij regen, sneeuw of op natte ondergronden. Hecht betrouwbaar op bijna alle bouwmaterialen en is scheuroverbruggend tot 10 mm. Kan overschilderd worden en is gemakkelijk aan te brengen, ideaal voor reparaties aan daken, balkons, goten, leidingen en vele andere binnen- en buitenruimtes.

- Blijvend elastisch afdichtingsmiddel
- Onmiddellijk waterdicht - in elk weer
- vezelversterkte
- Scheuroverbruggend tot 10 mm
- Hecht ook op natte oppervlakken

Toepassingsgebied

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Vorbereitung

baufan Wasser-Dicht hecht op alle gebruikelijke materialen die in de bouwsector worden gebruikt, zoals bitumen, dakpannen, dakvilt, aluminium, koper, zink, beton, bakstenen, dakpannen, hout, etc. De ondergrond moet stabiel zijn en vrij van scheidingsmiddelen. Verwijder vuil, los metselwerk, mos en andere vegetatie mechanisch. Niet-dragende ondergronden - zoals schuurwerk, brokkelige pleister - moeten worden geconsolideerd met baufan Deep Primer LF.

Verwerking

baufan Wasser-Dicht is gebruiksklaar en moet niet worden verdund. Het kan worden aangebracht met een kwast of een spaan. Tijdens het aanbrengen moet ervoor worden gezorgd dat het oppervlak wordt afgedicht en dat een minimale laagdikte van 2 mm wordt bereikt. Als het product wordt aangebracht op een vochtige ondergrond of bij slechte weersomstandigheden (lage temperaturen, regen, enz.), moet uiterlijk na een week een tweede laag worden aangebracht. Opnieuw coaten met acrylverf is mogelijk na 24 uur. Na gebruik gereedschap reinigen. Droogtijd: ongeveer 24 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig absorberende ondergrond); een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 90%, vooral in combinatie met lage temperaturen, kan de droogtijd en de kwaliteitseigenschappen aanzienlijk beïnvloeden.

Verbruik

ca. 1,5 kg/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 48 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en substraat Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid wassen/douchen met veel water. BIJ INADEMING: In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand. Houd de verpakking goed gesloten op een goed geventileerde plaats. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met plaatselijke/regionale/nationale voorschriften. Bevat: Nafta (aardolie)
ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Klasse: 3, Cl.-Code: F1, Verp.-Gr.: III; LQ7 Product valt niet onder ADR, omdat het een vlampt
punt boven 23°C heeft, vervoerd wordt in containers kleiner dan 450 liter en een transittijd van meer dan 40 seconden heeft
(sectie 2.2.3.1.5.).

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.