

750ml / Artikelnr.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Artikelnr.020180 / EAN 4016215020180

10l / Artikelnr.020203 / EAN 4016215020203



Witte renovatie- en isolatieverf op waterbasis met uitstekende dekkraft voor binnen. Voorkomt het indringen van nicotine, watervlekken, roet- en vetvlekken, kleurstoffen van gipsplaten en houten panelen en soortgelijke verontreinigingen op de ondergrond. Is ideaal als matte toplaag, maar kan ook op de gebruikelijke manier bewerkt worden met behang, emulsieverven en pleisters.

- Oplosmiddelvrije renovatieverf met hoge dekkraft
- Voorkomt het binnendringen van nicotine-, roet-, vet- en watervlekken
- isolatie- en kleurstoffen uit gipsplaat, OSB-platen en houten bouwplaten
- 2 in 1 - isolerende verf en aflak
- Contrastverhouding H10-klasse 1 bij een dekkingsvermogen van 6 m²/l
- Slijtvastheid op nat wegdek R klasse 2 volgens DIN EN 13300
- Glansgraad G4: mat
- airless spuitbaar
- voor binnen

Toepassingsgebied

Witte, oplosmiddelvrije isolatieverf voor binnen: bedekt nicotine-, roet-, vet- en watervlekken – ideaal voor snelle opknappbeurten in woonruimtes en hotels.

Vorbereiding

Voor alle minerale ondergronden (zoals gips-, kalk- en cementpleister, beton en metselwerk) en dispersieverf, kunstharspleister, gipsplaat, OSB-platen en houtbouwplaten. Ook ideaal voor ondergronden die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen, zoals polystyreen en hardschuim. De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij van scheidingsmiddelen (bijv. stof) zijn. Verwijder loszittend materiaal en slecht hechtende verlagen van de ondergrond. Breng op sterk zuigende, zanderige en afbladderende ondergronden een grondlaag aan met baufan Tiefgrund LF. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikte baufan-vulmassa.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren en onverdund aanbrengen met een roller, kwast, penseel of geschikt spuitapparaat, zodat een gesloten oppervlak zonder onregelmatigheden ontstaat. Breng indien nodig een tweede laag aan nadat de eerste laag volledig is gedroogd. Bij het coaten van grotere oppervlakken nat-in-nat werken om strepen te voorkomen. Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

Droogtijd:

ca. 6 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden (bijv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid) is de droogtijd navenant langer.

Kleuraanpassing:

Kleuraanpassing is mogelijk met universele kleurconcentraten (alleen LW-Oxyd-types) tot max. 0,2 % zonder dat dit ten koste gaat van de isolerende werking.

Aanwijzingen voor het aanbrengen met een airless-spuit

Spuithoek: 50°

Spuitmond: 0,023 – 0,027

Spuitdruk: 120 – 180 bar

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne pleisterkorrel → vanaf 150 ml/m²

Bepaal het exacte verbruik door een proeflaag op het object aan te brengen.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot +30 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond

Om de isolerende werking niet te beïnvloeden, mag baufan Aqua-Deck niet worden verdund en niet worden gemengd met andere materialen (zoals dispersie- of dekkende verf).

Buiten bereik van kinderen bewaren. Oppervlakken die niet moeten worden geverfd, afdekken. Gebruik bij spuitwerk een combifilter A2/P2. Zorg tijdens de verwerking en het drogen voor voldoende ventilatie. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Vermijd contact met de ogen en de huid. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Niet in het riool, in het water of in de bodem laten terechtkomen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de.

EU-VOC-grenswaarde voor dit product (cat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-gehalte van dit product max.: 1 g/l.

Afvalverwerking:

Alleen volledig geleegde verpakkingen aanbieden voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huishoudelijk afval of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcode 08 01 12.

GISCODE voor coatingmaterialen: BSW20

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.