



De gestabiliseerde waterglasprimer op basis van kaliumsilicaat zorgt voor duurzame consolidatie van minerale ondergronden en regelt op betrouwbare wijze het absorptievermogen. Het creëert optimale omstandigheden voor latere coatings en is ook ideaal voor het professioneel verdunnen van silicaatverven - voor maximale hechting en langdurige resultaten.

- Gestabiliseerde waterglasprimer op basis van kaliumsilicaat
- Primer voor minerale ondergronden
- Verdunner voor silicaatverf
- Zeer waterdampdoorlatend
- heeft natuurlijke eigenschappen tegen schimmel
- Vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Voor het fixeren van sterk en verschillend absorberende minerale ondergronden en voor het verdunnen van silicaatverven.

Voorbereiding

Geschikt voor ondergronden zoals wand- en plafondoppervlakken van beton, cement- en kalkpleister, metselwerk, gipsondergronden, vezelcementplaten. Ook voor hechtalk, minerale en silicaatkoude coatings. De ondergrond moet droog, schoon, gezond, absorberend en vrij van stof en vet zijn. Ondergronden die niet geconsolideerd kunnen worden of niet voldoende hechten, evenals gesinterde lagen, moeten volledig verwijderd worden. Breng bij twijfel een testlaag aan. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan vulmiddel. Bedek vooraf oppervlakken die niet bedoeld zijn om te schilderen, vooral glas, aluminium en keramische oppervlakken. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

Verwerking

Goed schudden of roeren voor gebruik en aanbrengen met een kwast, verfkwest, platte kwast of geschikte spuitapparatuur. De primer kan onverdund worden aangebracht of verdund tot 1:2 met water. Zeer sterk zuigende ondergronden tweemaal nat-in-nat gronden en inrollen. Niet mengen met primers en verven op basis van andere materialen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 6 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); onder ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne gipskorrel → vanaf 100 ml/m² Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag aan te brengen op het object.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Draag een veiligheidsbril (geen glas). Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten komen. Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. GISCODE voor coating materialen: BSW40 EU VOC grenswaarde voor dit product: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) VOC gehalte van dit product max.: 1 g/l

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.