

Silicaatfixeermiddel

Technisch informatieblad

1l / Artikelnr.021088 / EAN 4016215021088

5l / Artikelnr.021095 / EAN 4016215021095



Gestabiliseerde waterglasgrondlaag op basis van kaliumsilicaat. Versterkt de ondergrond en reguleert het zuigvermogen. Ook ideaal voor het verdunnen van silicaatverven.

- Gestabiliseerde waterglasprimer op basis van kaliumsilicaat
- Primer voor minerale ondergronden
- Verdunner voor silicaatverf
- Zeer waterdampdoorlatend
- heeft natuurlijke eigenschappen tegen schimmel
- Vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Voor het gronden van minerale ondergronden en voor het verdunnen van silicaatverf.

Vorbereiding

Geschikt voor ondergronden zoals wand- en plafondoppervlakken van beton, cement- en kalkcementpleister en metselwerk, evenals voor gips ondergronden en vezelcementplaten. Ook geschikt voor goed hechtende oude verflagen met kalk-, mineraal- en silicaatverf. De ondergrond moet droog, schoon, zuigend, stof- en vetvrij zijn. Ondergronden die niet verhard kunnen worden of onvoldoende hechting bieden, evenals gesinterde lagen, moeten volledig worden verwijderd. Breng in geval van twijfel een proeflaag aan. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikte bouwplamuur.

Verwerking

Voor gebruik goed schudden of roeren en aanbrengen met een borstel, kwast of vlakkwast. De grondlaag kan onverdund of verdund met water in een verhouding van maximaal 1:2 worden aangebracht. Zeer sterk zuigende ondergronden tweemaal nat-in-nat gronden en goed inwrijven. Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

Droogtijd:

ca. 6 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne pleisterkorrel → vanaf 100 ml/m²

Bepaal het exacte verbruik door een proefstrijk op het object uit te voeren.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot +30 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond

Oppervlakken die niet bestemd zijn om te worden geverfd (met name van glas, aluminium, keramiek en soortgelijke materialen) moeten vooraf worden afgedekt. Onbedoelde spatten onmiddellijk met water afspoelen.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Niet mengen met grondlagen en verven op basis van andere materialen.

Buiten het bereik van kinderen houden. Vermijd contact met de huid en de ogen. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril (geen glas). Bij contact met de huid met veel water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en indien nodig medisch advies inwinnen. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen kunt u vinden op onze website www.baufan.de.

Afvalverwerking:

Alleen volledig leeggehaalde verpakkingen afgeven voor recycling. Afvalcode EWC 08 01 12.

GISCODE voor coatings: BSW40

EU-VOC-grenswaarde voor dit product: (cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

Max. VOC-gehalte van dit product: 1 g/l

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.